

راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

کمیته فنی شرکت ثامن بتن



راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

گزارش کمیته ACI 214

کمیته فنی شرکت ثامن بتن

مهندس جواد چگینی

تابستان ۱۴۰۰

۱.۱ مقدمه

در این راهنما، مقدمه‌ای برای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن ارائه می‌شود. شیوه‌های توصیف شده برای نتایج آزمایش مقاومت فشاری مورد نیاز توسط ACI 301، ACI 318 و دستورالعمل‌ها و مشخصات مشابه قابل اجرا است. مفاهیم آماری توصیف شده برای تحلیل سایر نتایج رایج آزمایش بتن، از جمله مقاومت خمشی، اسلامپ، مقدار هوا، چگالی، مدول‌های الاستیسیته و سایر آزمایش‌های مورد استفاده برای ارزیابی بتن و مواد تشکیل دهنده قابل اجرا است. این راهنما فرض می‌نماید که نتایج آزمایش بتن مطابق با یک توزیع نرمال است.

در اکثر پروژه‌های ساخت و ساز در ایالات متحده و کانادا، نمونه‌برداری روزمره از بتن و ساخت استوانه‌های استاندارد قالب‌گیری شده ضروری است. این استوانه‌ها معمولاً از نمونه بتنی قالب‌گیری می‌شوند که از تخلیه یک کامیون یا پیمانانه بتن گرفته شده‌اند. آنها پیرو شیوه‌های استاندارد ASTM C31/C31M، قالب‌گیری و به‌عمل می‌آیند و در صورت نیاز از طریق ASTM C39/C39M آزمایش می‌شوند. اگر بتن، این چنین آماده، عمل‌آوری و آزمایش شده باشد، نتیجه مقاومت فشاری بتن عمل‌آمده، تحت شرایط کنترل شده است، نه مقاومت در محل بتن در عضو یا سازه. با یکپارچه‌سازی شرایط عمل‌آوری و با نشان دادن بتن با خواص ثابت، انتظار می‌رود که این استوانه‌ها مقاومت یکسانی داشته باشند. نتایج این استوانه‌ها برای مقاصد پذیرش بتن استفاده می‌شوند.

بیش از چندین دهه است که بتن به عنوان پرمصرف‌ترین ماده ساختمانی شناخته می‌شود. از آنجایی که متغیرهای بیشماری بر عملکرد این ماده تاثیر می‌گذارند، برای دستیابی به یک سازه بتنی با عملکرد مناسب، باید تمامی فرآیندهای طراحی نسبت‌های اختلاط، تولید، تحویل، اجرا و آزمایش بتن، مطابق با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های معتبر، صورت پذیرند. هر یک از مراحل و فرآیندهای مذکور، شامل متغیرهایی هستند که به نحوی بر عملکرد و در حالت کلی بر نتایج بتن تأثیرگذار هستند. برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی رسیدن به یک بتن سازه‌ای با عملکرد یکنواخت و مطلوب، باید تمامی متغیرهایی که باعث تغییرات در نتایج مقاومت می‌شوند را شناسایی کرد و آنها را در درجه قابل قبولی، کنترل نمود.

کتاب حاضر، با عنوان ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت، آخرین ویرایش کمیته ۲۱۴ می‌باشد و به شیوه‌های آماری در ارزیابی نتایج مقاومت به بتن می‌پردازد. شیوه‌های آماری، ابزارهای ارزشمندی را در جهت ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن فراهم می‌کنند. اطلاعات استخراج شده از این شیوه‌ها، برای تعیین معیار طراحی، مشخصات و سایر پارامترهای مورد نیاز برای ارزیابی و اصلاح بتن سازه‌ای، ارزشمند هستند. این راهنما راجع به تغییراتی که در مقاومت بتن رخ می‌دهد، بحث می‌نماید و شیوه‌های آماری مفیدی را در تفسیر این تغییرات با توجه به معیار و آزمایش مشخص شده، ارائه می‌دهد. فصل اول و دوم کتاب، مقدمه و نشانه گذاری می‌باشد. در فصل سوم، بحثی در پیرامون سرچشمه‌های تغییرپذیری پیمانته به پیمانته دیگر، در تولید بتن آغاز می‌شود، به دنبال آن، سرچشمه‌های تغییرپذیری حدود پیمانته بیان می‌شوند. در فصل چهارم، ابزارهای آماری مورد استفاده برای تحلیل و ارزیابی تغییرپذیری بتن و تعیین تطابق با مشخصات داده شده، ارائه می‌شوند. در فصول پنجم و ششم، مشخصات مبتنی بر آمار بررسی می‌شوند

تغییر در نتایج آزمایش مقاومت اجتناب ناپذیر است. تغییرات در مقاومت اندازه‌گیری شده بتن از دو منبع سرچشمه می‌گیرد:

- تغییرات پیمانته به پیمانته دیگر که ممکن است ناشی از ایجاد تغییر در اجزای تشکیل دهنده یا نسبت‌های اجزای تشکیل دهنده، نسبت آب به مواد سیمانی (w/cm)، مخلوط کردن، انتقال دادن، ریختن، نمونه برداری از پیمانته، متراکم نمودن و عمل‌آوری باشد؛

- تغییرات حدود پیمانته که به تغییرات حدود آزمایش نیز نامیده می‌شود، در درجه اول بخاطر تفاوت در نمونه برداری از نمونه پیمانته، آماده‌سازی آزمونه، عمل‌آوری و شیوه‌های آزمایش است.

همانطور که از طریق ASTM C94/C94M، مشخص شده است، در یک مخلوط‌کن پیمانته، بین قسمت جلو و پشت مخلوط‌کن، تفاوت‌هایی وجود دارد. به همین دلیل، برای تهیه نمونه‌های ترکیبی از قسمت‌های مرکزی بارها، تکنیک‌های سطح ۱ میدانی ACI آموزش داده می‌شوند.

در خصوص مقاومت فشاری بتن، از یک سری آزمایش‌ها می‌تواند نتایج حاصل شود. وقتی تعداد کافی از آزمایش‌ها مطابق با شیوه‌های استاندارد و روشهای آزمایش صورت پذیرد، ویژگی‌های مقاومت بتن را می‌تواند به‌طور دقیقی برآورد نمود.

در هنگام ارزیابی از نتایج مقاومت بتن، روش‌های آماری، ابزار ارزشمندی فراهم می‌کنند. همچنین اطلاعات استخراج شده از آنها نیز، برای تصحیح و پالایش معیار طراحی و مشخصات بتن ارزشمند است. این راهنما راجع به تغییرات مقاومت بتن بحث می‌نماید و برای تفسیر آنها، با توجه به معیارهای پذیرش و آزمایش‌های مشخص شده، شیوه‌های آماری مفیدی ارائه می‌دهد.

برای معتبر بودن شیوه‌های آماری توصیف شده در این راهنما، داده‌ها باید از نمونه‌های بدست آمده از یک طرح نمونه برداری تصادفی استخراج شوند. نمونه برداری تصادفی زمانی است که بتن با هر حجمی برای انتخاب شدن، از شانس انتخاب یکسان برخوردار باشد. برای اطمینان از چنین شرایطی، انتخاب باید با استفاده از یک مکانیزم هدف مشخص، مانند جدول اعداد تصادفی باشد. وقتی پیمان‌های نمونه بر اساس قضاوت نمونه‌بردار انتخاب شوند، احتمال این که انحرافات حاصل شود و تحلیل را بی‌اعتبار می‌سازد، وجود دارد. Natrela (۱۹۶۳)، Box و همکاران (۲۰۰۵) و ASTM D 3665 در رابطه با نیاز به نمونه برداری تصادفی بحث نموده اند و جدول مختصر و مفیدی از اعداد تصادفی تهیه کرده اند.

۲.۱ خلاصه

این راهنما با بحثی در پیرامون منابع تغییر پذیری در تولید بتن در فصل ۳ آغاز می‌شود، به دنبال آن منابع تغییرپذیری حدود پیمان‌ها ارائه می‌شوند. در فصل ۴ ابزارهای آماری مورد استفاده برای تحلیل و ارزیابی تغییرپذیری بتن و تعیین تطابق با مشخصات داده شده، ارائه می‌شوند. در فصول ۵ و ۶ مشخصات مبتنی بر آمار بررسی می‌شوند.

۲.۱ نشانه‌گذاری

d_r = عاملی برای محاسبه انحراف استاندارد حدود پیمان‌ها از میانگین دامنه (جدول ۱.۴).

f_c' = مقاومت فشاری مشخصه بتن، $(psi) MPa$.

f_{cr}' = میانگین مقاومت فشاری لازم بتن (برای اطمینان از اینکه بیش از نسبت مجاز آزمایش‌ها، زیر مقاومت فشاری مشخصه نخواهند بود) مورد استفاده به عنوان مبنایی برای انتخاب نسبت‌های بتن، $(psi) MPa$.

M = میانۀ یک توزیع که نیمی از مقادیر بالا و نیمی از مقادیر پایین آن است.

n = تعداد آزمایش‌ها در یک سابقه.

R = دامنه حدود پیمان‌ها.

\bar{R} = دامنه متوسط.

\bar{R}_m = دامنه میانگین حداکثر، مورد استفاده در برخی نمودارهای کنترل.

s = انحراف استاندارد نمونه، برآوردی از انحراف استاندارد جمعیت، همچنین به اصطلاح *Overall* نامیده می‌شود.

\bar{s} = میانگین آماری انحراف استاندارد یا انحراف استاندارد «دغامی».

s_1 = انحراف استاندارد نمونه حدود پیمانہ، $s_{within-batch}$ نیز نامیده می‌شود.

s_2 = انحراف استاندارد نمونه پیمانہ به پیمانہ دیگر، $s_{producer}$ نیز نامیده می‌شود.

V = ضریب تغییرات، ضریب پراکندگی نیز نامیده می‌شود.

V_1 = ضریب تغییرات حدود پیمانہ.

\bar{X} = میانگین نتایج آزمایش مقاومت، همچنین، متوسط نیز نامیده می‌شود.

X_1 = نتیجه یک آزمایش مقاومت.

z = ضریب ثابت برای انحراف استاندارد s که به تعداد آزمایش‌هایی که پیش‌بینی می‌شود به زیر ' f_c ' قرار گیرد، بستگی دارد (جدول ۳.۵).

μ = متوسط جمعیت.

σ = انحراف استاندارد جمعیت.

σ_1 = انحراف استاندارد جمعیت حدود پیمانہ.

σ_2 = انحراف استاندارد جمعیت پیمانہ به پیمانہ دیگر.

فصل اول

تغییرات در مقاومت فشاری

کلیات

تغییرات در مقاومت آزمون‌های آزمایش بتن را می‌توان از دو منبعی که اساساً متفاوت هستند، جستجو نمود:

۱. تغییرپذیری در مقاومت ایجاد شده از مخلوط بتن، فرایند تولید؛ برخی از علل آن تحت تغییرات پیمانانه به پیمانانه دیگر در جدول ۱.۳ به‌طور مفصل راجع به آن توضیح داده شده است.
۲. تغییرپذیری در سنجش مقاومت که از روند و شیوه‌های آزمایش حاصل می‌شود، در ستون تغییرات حدود پیمانانه در جدول ۱.۳، تشریح شده است.

تغییر در ویژگی‌های اندازه‌گیری شده، ممکن است به دلایل تصادفی یا قابل تعیین (استناد پذیر) به عامل تغییر وابسته باشد. برای هر فرایندی، تغییر تصادفی طبیعی است؛ در یک روند ثابت، فقط تغییرپذیری تصادفی نشان داده خواهد شد. دلایل قابل تعیین نشانگر تغییرات سیستماتیک هستند که بطور نوعی با یک تغییر در ویژگی‌های بنیادین آماری، مثل

متوسط، انحراف استاندارد، ضریب تغییرات یا سایر پارامترهای آماری مرتبط اند. انحراف استاندارد، رایج‌ترین شاخص مورد استفاده برای بیان پراکنش داده‌های پیرامون متوسط است. با وجود این، وقتی تغییرپذیری در داده‌های بین دو مجموعه از نتایج با مقاومت‌های متوسط مشخصاً مختلف را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم استفاده از ضریب تغییرات اغلب آموزنده تر است.

۲.۳ تأثیر تغییرات پیمانانه به پیمانانه دیگر بر مقاومت بتن

در یک مجموعه مواد خام معین، مقاومت بتن تا حد زیادی تحت تأثیر نسبت آب به مواد سیمانی (w/cm) است. کنترل کردن w/cm برای تولید بتن با مقاومت پایدار، از اصول مهم اولیه است. چون مقدار مواد سیمانی را با ثابت نگهداشتن نسبت w/cm که عمدتاً شامل کنترل دقیق مقدار کل آب مصرفی است، می‌توان به دقت اندازه‌گیری نمود (۱۹۹۶، Neville).

تغییرات مقاومت اغلب ناشی از تغییر مقدار هوا می‌باشد. مقدار هوای وارد شده هم بر نیاز به آب مورد نیاز و هم بر مقاومت تأثیرگذار است. بین مقاومت و مقدار هوا، یک رابطه معکوس وجود دارد (۲۰۰۲، Kosmatka و همکاران). مقدار هوای یک مخلوط بتن مشخص بسته به تغییرات در مواد تشکیل‌دهنده، مدت زمان آمیختن و شرایط محیطی محل می‌تواند تغییر کند. برای اینکه کنترل بتن به خوبی صورت پذیرد، معمولاً مقدار هوای وارد شده، دقیقاً در محل ساخت و ساز نظارت می‌شود.

درجه حرارت بتن تازه بر میزان آب مورد نیاز برای رسیدن به قوام مناسب و مقدار هوای وارد شده، تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، درجه حرارت بتن در ۲۴ ساعت اول عمل‌آوری می‌تواند تا حد زیادی بر مقاومت‌های سن-ثانویه بتن تأثیرگذار باشد. استوانه‌های بتنی که مطابق با استاندارد ASTM C39/C39M عمل‌آوری نمی‌شوند (نسبت به اوقاتی که در آن باید رویدادهای خاصی رخ دهند و محدوده درجه حرارت قابل قبول باشد و نیاز به پیشگیری از آسیب و از دست رفتن رطوبت باشد)، الزاماً مقاومت بالقوه بتن را منعکس نخواهند کرد.

استفاده نابجا از مواد افزودنی می‌تواند منجر به کاهش مقاومت بتن شود. عملکرد شناخته شده مواد افزودنی در درجه حرارت‌های عادی ممکن است در درجه حرارت‌های بشدت پایین یا بالا، متفاوت باشد. عملکرد یک ماده افزودنی وقتی به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد ممکن است در صورت ترکیب با ماده افزودنی دیگر متفاوت باشد.

شیوه‌های ساخت و ساز بخاطر مخلوط کردن ناکافی، تراکم نامناسب، تأخیر در بتن‌ریزی، عمل‌آوری نامناسب و حفاظت ناکافی در سنین اولیه می‌تواند منجر به ایجاد تغییرات در مقاومت درجا شود. این تفاوت‌ها، در ساخت و ذخیره نمودن آزمون‌ها تحت

شرایط استاندارد (ASTM C31/C31M) منعکس نخواهد شد، بلکه با استفاده از روش‌های غیرمخرب آزمودن یا آزمودن مقاومت مغزه‌ها، برآوردهای مقاومت منعکس می‌شود.

جدول ۱.۳ منابع اصلی تغییر مقاومت

تغییرات حدود پیمانہ	تغییرات پیمانہ به پیمانہ دیگر
<p>نمونه برداری نامناسب از نمونه پیمانہ. تغییرات ناشی از تکنیک‌های ساخت: شرایط غیر استاندارد؛ ابزارهای نادرست؛ کیفیت ضعیف قالب‌ها، قالب‌های آسیب‌دیده یا کج شده؛ قالب‌گیری و تراکم غیر استاندارد؛ رسیدگی نامناسب نمونه‌های آزمایش تازه. تفاوت‌ها در عمل‌آوری: تأخیر در آغاز عمل‌آوری اولیه؛ تغییر دمایی؛ کنترل رطوبت متغیر؛ عمل‌آوری اولیه غیر استاندارد؛ تأخیر در آوردن استوانه‌ها به آزمایشگاه؛ رسیدگی نامناسب استوانه‌ها در حمل و نقل؛ عمل‌آوری نامناسب نهایی. تغییرات در آزمودن نمونه: آزمایش‌کننده فاقد صلاحیت فنی؛ آماده‌سازی سطح آزمون‌ها؛ تجهیزات آزمایش غیردقیق یا کالیبره نشده؛ نرخ بارگذاری غیر استاندارد؛ حفظ ضعیف سابقه آزمایشات.</p>	<p>تغییرات در مشخصات و نسبت‌های عناصر بتن: سنگدانه‌ها؛ مواد سیمانی، از جمله پوزولان‌ها؛ مواد افزودنی. تغییرات در w/cm به علت: کنترل ضعیف آب تغییر در شرایط رطوبت انبار ذخیره سنگدانه: سنجش‌های رطوبت متغیر در سنگدانه؛ باز آب زدن. تغییرات در مخلوط‌کردن، انتقال دادن و نمونه‌برداری: سرعت و زمان مخلوط کردن؛ فاصله بین پلانت و بتن ریزی شرایط جاده؛ کاستی در بدست آوردن نمونه نماینده از پیمانہ. تغییرات در بتن ریزی و تراکم: ناورو، پمپ و ارابه حمل بتن؛ ارتعاش داخلی یا خارجی؛ اپراتورهای مختلف. تغییرات در درجه حرارت بتن و عمل‌آوری*: فصل بتن ریزی؛ رطوبت محیط؛ سرعت باد.</p>

۳.۳ تأثیر تغییرات حدود پیمانانه بر مقاومت بتن

آزمودن برای تعیین انطباق با مشخصات پیمان باید مطابق با روش‌های مشخص شده در اسناد پیمان، مانند ASTM C31/C31M و ASTM C39/C39M صورت گیرد. وقتی نمونه‌ها تحت شرایط استاندارد آماده شدن و عمل آمدن می‌باشند، آزمایش‌های مقاومت فشاری بتن در جهت پذیرش ارزیابی می‌شود و نه برای مقاومت درجا. هدف از انجام چنین آزمایش‌هایی تعیین مقاومت درجای سازه نیست، بلکه هدف از آن، حصول اطمینان از بتن تحویل شده و ریخته شده، همگام با بتن مشخص شده است. انحرافات در نمونه برداری میدانی، آماده‌سازی نمونه، عمل‌آوری و شیوه‌های آزمودن ممکن است در نتایج آزمایش منجر به مقاومت پایین‌تری شود. نمونه برداری میدانی، ساخت، عمل‌آوری، رسیدگی و آزمودن نمونه‌ها باید توسط تکنسین‌های مجاز ACI یا توسط پرسنل آموزش دیده و مجاز معادل با آن، انجام پذیرد. می‌بایست مفادی برای حفظ شرایط عمل‌آوری مشخص شده، ایجاد شود. تا زمانی که مقاومت کافی در استوانه حاصل می‌شود، برای جلوگیری از آسیب، نباید نمونه‌های بتنی که در حال سخت شدن و کسب مقاومت هستند، به هم برخورد کنند (ASTM C31/C31M). استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دقیق، به‌طور مناسب کالیبره شده و شیوه‌های مناسب برای آماده سازی نمونه، یک امر ضروری است. نتایج آزمایش با تغییرپذیری اندک، الزاماً نشان گر نتایج دقیق آزمایشات نیست. یک خطای سیستماتیک و عملی روزمره ممکن است منجر به ایجاد نتایج منحرف اما یکنواخت شود. تجهیزات و روندهای آزمایشگاهی می‌بایست به‌صورت دوره‌ای کالیبره شده و بررسی شوند. پرسنل آزمایش باید تکنسین‌های آموزش دیده مجاز ACI یا معادل آن باشند و آنها به‌طور روزمره مورد بررسی قرار گیرند.

فصل دوم

تحلیل داده‌های مقاومت

کلیات

برای نشان دادن دقیق تغییر مقاومت بتن و استفاده مجاز از شیوه‌های آماری مناسب در جهت تفسیر نتایج آزمایش به تعداد کافی آزمایش نیاز است. شیوه‌های آماری در جهت تعیین کیفیت و مقاومت بالقوه بتن و بیان نتایج در مفیدترین شکل، یک مبنای دقیق را فراهم می‌سازند.

۲.۴ توابع آماری

نتیجه یک آزمایش مقاومت، میانگین مقاومت همهٔ آزمون‌های هم‌سن، ساخته شده از یک نمونهٔ اخذ شده از یک پیمانانه بتن است. یک آزمایش مقاومت نمی‌تواند تنها بر اساس یک استوانه باشد. ACI 318 بیان می‌کند که یک «آزمایش مقاومت باید میانگین مقاومت حداقل دو استوانه $150 \times 300 \text{ mm}$ ($6 \times 12 \text{ in}$) یا سه استوانه $100 \times 200 \text{ mm}$ ($4 \times 8 \text{ in}$) از پیمانانه یکسان بتن و آزمایش شده در سن یکسان باشد».

در این راهنما، فرض بر این است که نتیجهٔ آزمایش بتن، پیرو یک توزیع نرمال می‌باشد. شکل ۱.۴، «منحنی زنگی شکل» که مشخصه‌ای از توزیع نرمال است را نشان می‌دهد. توزیع نرمال به صورت کامل به لحاظ ریاضی با دو پارامتر آماری تعریف می‌شود: متوسط جمعیت μ و انحراف استاندارد σ .


یک مشخصهٔ توزیع نرمال، (عموماً) آن است که $68,27\%$ داده‌ها در محدودهٔ ۱ انحراف استاندارد از میانگین است و $95,45\%$ از داده‌ها، در محدودهٔ ۲ انحراف استاندارد از میانگین است. یادداشت‌های روی نمودار نشان دهندهٔ تعداد نمونه‌ها n ؛ انحراف استاندارد نمونه s ، که تخمینی از σ می‌باشد؛ ضریب تغییرات V ؛ و متوسط نمونه \bar{X} است که μ را برآورد می‌کند. همچنین

بر روی نمودار، یک هیستوگرام از نتایج اندازه‌گیری شده آزمایش است که به نسبت دامنه‌های مقاومت مرتب شده است. هر نقطه نشانگر یک آزمایش است که نشان می‌دهد این مجموعه از داده‌ها، به‌طور طبیعی توزیع می‌شوند. رسم نمودن هیستوگرام‌ها، یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای بررسی نرمال بودن داده‌ها است.

به هنگام ارزیابی از آزمایش‌های مقاومت بتن، همیشه نمی‌توان توزیع را نرمال فرض نمود. در اکثر موارد وقتی مقاومت بتن بیش از 70MPa (10000 psi) نباشد، توزیع نرمال مناسب است (Cook, 1982). با وجود این، Cook (1989) بعد تر گزارش نمود که وقتی عامل محدود کننده، مقاومت سنگدانه است، برای بتن پر مقاومت ممکن است توزیع چوله داری نتیجه دهد. وقتی داده‌ها در حول میانگین متقارن نباشند، اما به چپ یا راست متمرکز باشند، گفته می‌شود که توزیع، چوله است. وقتی یک منحنی توزیع بیش از حد قله دار یا مسطح است، گفته می‌شود کشیدگی وجود دارد. داده‌هایی که چولگی یا کشیدگی را نشان می‌دهند، به‌صورت نرمال توزیع نمی‌شوند و در هر تحلیلی، فرض نمودن یک توزیع نرمال ممکن است بسیار گمراه کننده شود. برای ارزیابی آماری از بتن‌های پر مقاومت، می‌بایست به کشیدگی و چولگی توجه شود. Cook (1989) معادلات ساده شده‌ای را در جهت محاسبه چولگی و کشیدگی نسبی برای یک مجموعه داده خاص، ارائه نمود. بحث و بررسی بیشتر، در پیرامون این موضوعات، فراتر از محدوده این سند است؛ خوانندگان علاقمند باید به مراجع آماری رجوع نمایند.

زمانی از یک مخلوط، کنترل رضایت‌بخشی بتن وجود دارد که با ساخت هیستوگرام نتایج آزمایش، مقادیر آزمایش مقاومت گرایش به انباشتگی نزدیک به مقدار میانگین و ظاهری بلند و باریک داشته باشند. وقتی تغییر در نتایج مقاومت افزایش یابد، پهن شدن داده‌ها نیز افزایش می‌یابد و منحنی توزیع نرمال به شکلی مسطح‌تر و عریض‌تر تغییر می‌یابد (شکل ۲.۴). همانطور که در بخش‌های ۱.۲.۴ و ۲.۲.۴ نشان داده شده است، به هنگام اعمال آزمایش‌های مقاومت بتن، می‌توان این پارامترهای آماری را محاسبه نمود.

زمانی از یک مخلوط، کنترل رضایت‌بخشی بتن وجود دارد که با ساخت هیستوگرام نتایج آزمایش، مقادیر آزمایش مقاومت گرایش به انباشتگی نزدیک به مقدار میانگین و ظاهری بلند و باریک داشته باشند. وقتی تغییر در نتایج مقاومت افزایش یابد، پهن شدن داده‌ها نیز افزایش می‌یابد و منحنی توزیع نرمال به شکلی مسطح‌تر و عریض‌تر تغییر می‌یابد (شکل ۲.۴). همانطور که در بخش‌های ۱.۲.۴ و ۲.۲.۴ نشان داده شده است، به هنگام اعمال آزمایش‌های مقاومت بتن، می‌توان این پارامترهای آماری را محاسبه نمود.



شکل ۴،۱ توزیع فراوانی از داده‌های مقاومت، متناظر با فرض توزیع نرمال.

۱.۲.۴ متوسط \bar{X} :

میانگین نتایج آزمایش مقاومت \bar{X} ، با استفاده از معادله (۴-۱) محاسبه می‌شود.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{1}{n} \sum X_i = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n) \quad (4-1)$$

در این معادله X_i ، i امین نتیجه آزمایش مقاومت است، یعنی میانگین حداقل دو استوانه $150 \times 300 \text{ mm}$ ($6 \times 12 \text{ in}$) یا سه استوانه $100 \times 200 \text{ mm}$ ($4 \times 8 \text{ in}$) آزمایش بتن. X_2 دومین نتیجه آزمایش مقاومت، X_3 سومین نتیجه آزمایش مقاومت و به همین صورت. $\sum X_i$ جمع همه نتایج آزمایش مقاومت و n تعداد آزمایش‌ها در سابقه است.

۲.۲.۴ انحراف استاندارد نمونه s

انحراف استاندارد، شناخته شده ترین معیار پراکندگی داده‌های آزمایش است. انحراف استاندارد نمونه s ، برآوردی از انحراف استاندارد جمعیت σ است. انحراف استاندارد جمعیت که تمامی داده‌های ممکن را در بر دارد، اغلب به عنوان تعداد نامتناهی از نقاط داده‌ها در نظر گرفته می‌شود. نمونه، یک قسمت از جمعیت است که یک تعداد متناهی از نقاط داده را


تشکیل می‌دهد. انحراف استاندارد نمونه از طریق معادله (۲a-۴) یا از طریق معادل جبری آن [معادله (۲b-۴)] بدست می‌آید. معادله دوم برای محاسبه ارجحیت دارد چون ساده‌تر بوده و خطاهای گرد کردن را به حداقل می‌رساند. بسیاری از بسته‌های نرم افزاری کامپیوتری، توابع آماری را محاسبه می‌کنند. به هنگام استفاده از چنین برنامه‌هایی، از انحراف استاندارد که از طریق این نرم افزارها محاسبه می‌شود، اطمینان حاصل کنید که همانند انحراف استاندارد نمونه‌ای باشد که در معادله (۲a-۴) نشان داده شده است.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (2a-4)$$

که با معادله (۲b-۴) معادل است.

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}} \quad (2b-4)$$

در این معادله s انحراف استاندارد نمونه؛ n تعداد نتایج آزمایش مقاومت در سابقه؛ \bar{X} متوسط نمونه یا میانگین نتیجه آزمایش مقاومت است و $\sum X$ جمع نتایج آزمایش مقاومت است.



شکل ۲.۴ منحنی‌های فراوانی نرمال برای سه توزیع مختلف با متوسط یکسان، اما با تغییرپذیری مختلف.

به هنگام ترکیب دو سابقه مجزا از مخلوط‌های بتن با نتایج آزمایش مقاومت مشابه، اغلب تعیین میانگین آماری انحراف استاندارد که انحراف استاندارد ادغامی نیز نامیده می‌شود، ضروری است. همانطور که در معادله (۳-۴) نشان داده شده است، میانگین آماری انحراف استاندارد از دو سابقه محاسبه می‌شود.

$$\bar{s} = \sqrt{\frac{(n_A - 1)(s_A)^2 + (n_B - 1)(s_B)^2}{(n_A + n_B - 2)}} \quad (۳-۴)$$

در این معادله \bar{s} ، میانگین آماری انحراف استاندارد یا انحراف استاندارد ادغامی است که از دو سابقه تعیین می‌شود؛ S_B و S_A به ترتیب انحرافات استاندارد از سوابق A و B هستند و n_A و n_B به ترتیب تعداد آزمایش‌ها در سوابق A و B هستند.

۳.۲.۴ پارامترهای آماری دیگر

مقادیر آماری دیگر، به‌طور معمول برای مقایسه مجموعه داده‌های مختلف یا برای تخمین پراکندگی در نبود اندازه‌های نمونه معتبر آماری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱.۳.۲.۴ ضریب تغییرات V

بیان انحراف استاندارد نمونه به عنوان درصدی از متوسط مقاومت میانگین \bar{X} ، ضریب تغییرات نامیده می‌شود.

$$V = \frac{s}{\bar{X}} \times 100 \quad (۴-۴)$$

که در آن، V ضریب تغییرات، s انحراف استاندارد نمونه و \bar{X} میانگین نتیجه آزمایش مقاومت است. ضریب تغییرات، به میزان کمتری تحت تأثیر بزرگای سطح مقاومت قرار می‌گیرد (Cook، ۱۹۸۹؛ Anderson، ۱۹۸۵)، از این رو، ضریب تغییرات برای مقایسه درجه کنترل بر طیف گسترده‌ای از مقاومت‌های فشاری، مفیدتر از انحراف استاندارد است. به‌طور نوعی، ضریب تغییرات به‌هنگامی استفاده می‌شود که هدف، مقایسه پراکندگی در گروهی از نتایج آزمایش مقاومت با یک تفاوت در مقاومت میانگین بیش از 7 MPa (1000 psi) است.

۲.۳.۲.۴ دامنه R

یک پارامتر آماری است که به‌وسیله کسر نمودن کمترین مقدار از بیشترین مقدار در یک مجموعه از داده‌ها حاصل می‌شود. به هنگام ارزیابی از نتایج آزمایش بتن، دامنه آزمایش R ، از یک نتیجه آزمایش مقاومت، به‌وسیله کسر کمترین مقاومت

¹. Pooled standard deviation

استوانه منفرد از بیشترین مقاومت استوانه منفرد بدست آمده از دو یا چند استوانه‌ای که یک نتیجه آزمایش مقاومت را تشکیل می‌دهند، حاصل می‌شود. برای برآورد انحراف استاندارد حدود پیمانانه، از متوسط دامنه حدود پیمانانه استفاده می‌شود. برای بحث بیشتر به بخش ۱.۳.۴ رجوع شود. وقتی برای یک آزمایش، از دو استوانه آزمایش شده از نمونه و سن یکسان استفاده می‌شود، گاهی اوقات دامنه آن آزمایش، «جفت-تفاضل» نامیده می‌شود.

۳.۴ تغییرات مقاومت

همانطور که در فصول ۱ و ۳ ذکر شد، تغییرات در نتایج آزمایش مقاومت را می‌توان از طریق تغییرات پیمانانه به پیمانانه دیگر و تغییرات حدود پیمانانه جستجو نمود.

۱.۳.۴ تغییر حدود پیمانانه

تغییرپذیری ناشی از آزمودن به وسیله تغییرات حدود پیمانانه و مبتنی بر تفاوض‌ها در سنجش مقاومت‌هایی از استوانه‌های هم منبع (تکراری) که یک نتیجه آزمایش مقاومت را تشکیل می‌دهند، برآورد می‌شود.

علت تغییرات حدود پیمانانه ممکن است بخاطر نمونه برداری از نمونه پیمانانه، ساخت، عمل‌آوری یا آزمایش از نمونه‌های آزمایش بتن باشد. با این حال، یک نتیجه آزمایش مقاومت منفرد از یک مخلوط بتن، اطلاعات کافی را برای تحلیل آماری فراهم نمی‌کند. همینطور اطمینان در برآورد با هر گونه برآوردگر آماری، تابعی از تعداد نتایج آزمایش است.

گرچه یک نمونه با بیش از ۳۰ آزمایش، ارجحیت دارد، اما انحراف استاندارد حدود پیمانانه S_1 را می‌توان از دامنه میانگین \bar{R} با حداقل ۱۰ نتیجه آزمایش مقاومت هم‌سن برآورد نمود. S_1 از تقسیم \bar{R} به d_2 حاصل می‌شود.

$$s_1 = \frac{1}{d_2} \bar{R} \quad (4-5)$$

مقدار مناسب d_2 را می‌توان از جدول (۱.۴) بر اساس تعداد نمونه‌های ارائه شده در هر نتیجه آزمایش مقاومت، انتخاب نمود. مقادیر d_2 در این جدول، از جدول ۴۹ راهنمای ASTM 7A استخراج شده است. مقادیر d_2 به آن دلیل افزایش می‌یابد که برای یک جمعیت با یک انحراف استاندارد معین، دامنه مورد انتظار حاصله از یک مجموعه چهار آزمونه‌ای، بزرگتر از یک مجموعه دو آزمونه‌ای است.

جدول ۱.۴ عامل‌های محاسبه انحراف استاندارد حدود پیمانہ، از

دامنه آزمایش‌ها با استفاده از دو، سه یا چهار آزمونه*.

d_p	تعداد آزمونه‌ها
۱,۱۲۸	۲
۱,۶۹۳	۳
۲,۰۵۹	۴

*در حالتی که دامنه باید از نتایج آزمایش با استفاده از تعداد استوانه‌های مختلف محاسبه شود، d_2 ، متوسط d_2 وزن‌دهی شده توسط تعداد آزمایش‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، اگر قرار است d_2 بر اساس ۱۲ آزمایش که ۵ مورد از آن با استفاده از ۲ استوانه، ۴ مورد از آن با استفاده از ۳ استوانه و ۳ مورد از آن با استفاده از ۴ استوانه محاسبه شود، به این ترتیب d_2 برابر است با:

$$d_2 = 1,128(5/12) + 1,693(4/12) + 2,059(3/12) = 1,643$$

ضریب تغییرات حدود پیمانہ V_1 که میزان پراکندگی را به عنوان درصدی از مقاومت میانگین بیان می‌کند، از انحراف استاندارد حدود پیمانہ و میانگین مقاومت \bar{X} تعیین می‌شود:

$$V_1 = \frac{s_1}{\bar{X}} \times 100 \quad (۴-۶)$$

به عنوان مثال، وقتی برای هر یک از ۱۰ آزمایش مقاومت مجزا، دو استوانه ریخته می‌شوند و میانگین دامنه مقاومت حدود پیمانہ، $1,75 \text{ MPa}$ (254 psi) است، انحراف استاندارد حدود پیمانہ برآورده شده (برای دو استوانه $d_2=1,128$) برابر است با $1,75/1,128=1,55 \text{ MPa}$ (225 psi) $(254/1,128)$. بیانیه مربوط به دقت در ASTM C39/C39M نشان می‌دهد ضریب تغییرات حدود پیمانہ، برای آزمونه‌های استوانه‌ای $150 \times 300 \text{ mm}$ ($6 \times 12 \text{ in}$) که در آزمایشگاه ساخته می‌شوند، ۲/۴٪ و برای استوانه‌هایی که در محل ساخته می‌شوند، ۲/۹٪ است و برای استوانه‌های $100 \times 200 \text{ mm}$ ($4 \times 8 \text{ in}$) ساخته شده تحت شرایط آزمایشگاهی، ضریب تغییرات ۳/۲٪ را نشان می‌دهد.

خطاهای ثابت یا انحراف در شیوه‌های آزمودن، الزاماً از طریق مقایسه نتایج آزمایش استوانه‌ها از نمونه بتن یکسان، یافت نمی‌شوند. هنگامی که انجام نادرست یک آزمایش، بطور ثابت صورت گیرد، ممکن است تغییرات حاصله کوچک باشند.

۲.۳.۴ تغییرات پیمانہ به پیمانہ دیگر

تفاوت‌ها در مقاومت از یک پیمانہ به پیمانہ دیگر را می‌توان به تغییرات حاصله از دو مقوله اصلی نسبت داد:

۱. ویژگی‌ها و خواص عناصر بتن؛

۲. بچینگ، آمیختن، حمل و نقل، نمونه برداری از پیمانۀ و شرایط جوی.

هنگامی که هر نتیجه آزمایش، نماینده پیمانۀ مجزایی از بتن باشد، می توان تغییرات پیمانۀ به پیمانۀ دیگر را از نتایج آزمایش مقاومت یک اختلاط بتن، تخمین زد.

۳.۳.۴ تغییر کلی

تغییر کلی که از طریق انحراف استاندارد σ (برای یک جمعیت) یا s (برای یک نمونه) اندازه گیری می شود، دارای دو مولفه تغییرات است:

۱. حدود پیمانۀ σ_1 (جمعیت) یا حدود پیمانۀ s_1 (نمونه)؛

۲. پیمانۀ به پیمانۀ دیگر σ_2 (جمعیت) یا پیمانۀ به پیمانۀ دیگر s_2 (نمونه).

انحراف استاندارد نمونه پیمانۀ به پیمانۀ دیگر، تغییرات قابل انتساب به تهیه کننده مواد تشکیل دهنده و تولیدکننده بتن را برآورد می کند. تغییر نمونه حدود پیمانۀ، از نمونه برداری نمونه پیمانۀ، آماده سازی آزمونه، عمل آوری و آزمایش حاصل می شود. مقادیری برای انحرافات استاندارد نمونه حدود پیمانۀ و کلی، بعلاوه ضرایب تغییرات مرتبط با استانداردهای کنترل گوناگون در بخش ۵.۴ ارائه می شوند.

۴.۴ تفسیر پارامترهای آماری

از وقتی پارامترهای آماری مفروض، محاسبه شدند و هیستوگرام تایید شده، ترسیم شد (شکل ۱.۴)، به دنبال نتایج یک منحنی توزیع فراوانی نرمال، تحلیل اضافی از نتایج آزمایش امکان پذیر می شود. شکل ۱.۴ بخش تقریبی مساحت زیر منحنی توزیع فراوانی نرمال را نشان می دهد. نشان داده شده است، تقریباً ۶۸٪ مساحت (معادل ۶۸٪ از نتایج)، در محدوده $\pm 1\sigma$ و ۹۵٪ مساحت در محدوده $\pm 2\sigma$ واقع شده است. این خاصیت توزیع نرمال، امکان برآورد بخشی از نتایج آزمایش که انتظار می رود در محدوده ضرب های Z ، از انحراف استاندارد σ از میانگین یا از هر مقدار مشخص دیگر قرار گیرد را میسر می کند.

جدول ۲.۴ درصد های مورد انتظار از آزمایش های انفرادی کمتر از f'_c *

مقاومت میانگین	درصد مورد انتظار از آزمایش های پایین	مقاومت میانگین	درصد های مورد انتظار از آزمایش های پایین
$f'_c + 0,10\sigma$	۴۶,۰	$f'_c + 1,6\sigma$	۵,۵
$f'_c + 0,20\sigma$	۴۲,۱	$f'_c + 1,7\sigma$	۴,۵
$f'_c + 0,30\sigma$	۳۸,۲	$f'_c + 1,8\sigma$	۳,۶
$f'_c + 0,40\sigma$	۳۴,۵	$f'_c + 1,9\sigma$	۲,۹
$f'_c + 0,50\sigma$	۳۰,۹	$f'_c + 2,0\sigma$	۲,۳

$f'_c + 0,60\sigma$	۲۷,۴	$f'_c + 2,1\sigma$	۱,۸
$f'_c + 0,70\sigma$	۲۴,۲	$f'_c + 2,2\sigma$	۱,۴
$f'_c + 0,80\sigma$	۲۱,۲	$f'_c + 2,3\sigma$	۱,۱
$f'_c + 0,90\sigma$	۱۸,۴	$f'_c + 2,4\sigma$	۰,۸
$f'_c + 1,00\sigma$	۱۵,۹	$f'_c + 2,5\sigma$	۰,۶
$f'_c + 1,10\sigma$	۱۳,۶	$f'_c + 2,6\sigma$	۰,۴۵
$f'_c + 1,20\sigma$	۱۱,۵	$f'_c + 2,7\sigma$	۰,۳۵
$f'_c + 1,30\sigma$	۹,۷	$f'_c + 2,8\sigma$	۰,۲۵
$f'_c + 1,40\sigma$	۸,۱	$f'_c + 2,9\sigma$	۰,۱۹
$f'_c + 0,50\sigma$	۶,۷	$f'_c + 3,0\sigma$	۰,۱۳

هرچه اندازه نمونه افزایش می‌یابد، هیستوگرام داده‌ها با دقت بیشتری تمایل دارد که مانند یک توزیع نرمال شود. هنگامی که نتایج اندکی در دسترس باشند، ممکن است با استاندارد تطبیق نشود و الگوی زنگی شکل به وجود نیاید. خطاهای نمونه برداری، ساخت، عمل‌آوری و آزمودن نیز می‌توانند منجر به فقدان تطابق بین یک هیستوگرام نتایج آزمایش مقاومت و یک توزیع نرمال شوند. کاستی در نمونه‌برداری به یک شیوه کاملاً تصادفی، نمونه‌برداری از جمعیت‌های گوناگون یا وجود چوله یا کشیدگی در بتن‌های پر مقاومت (Cook, ۱۹۸۹)، عواملی هستند که می‌تواند موجب تفاوت‌های اساسی بین مقاومت‌های اندازه‌گیری شده و یک توزیع نرمال شوند.

جدول (۲.۴) مطابق توزیع تجمعی نرمال است که انتگرال تابع احتمال نرمال می‌باشد. لیست ذکر شده، احتمالی قرار گرفتن یک آزمایش به زیر f'_c است، وقتی که مقاومت میانگین مورد نیاز μ برابر با $f'_c + z\sigma$ باشد.

۵.۴ استانداردهای کنترل

یکی از مقاصد اصلی ارزیابی آماری از داده‌های بتن، شناسایی سرچشمه‌ها یا منابع تغییرپذیری می‌باشد. از این دانش، می‌توان در جهت تعیین گام‌های مناسب برای حفظ کنترل کیفیت استفاده نمود. در مورد یافتن تغییرات در تولید بتن، پردازش و رسیدگی مواد و عملیات موسسه آزمایش و پیمان‌کار، چندین تکنیک را می‌توان استفاده کرد. مقایسه تغییرپذیری کلی و تغییر پذیری حدود پیمانانه از طریق انحراف استاندارد یا ضریب تغییرات، با عملکرد پیشین تا حد مناسب یک رهیافت ساده است.

جدول ۳.۴ استانداردهای کنترل بتن برای $f_c' \leq 35 \text{ MPa}$ (5000 psi)

تغییر کلی					
نوع عملکرد	انحراف استاندارد برای استانداردهای کنترل مختلف، $(psi) \text{ MPa}$				
	عالی	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف
آزمایش عمومی ساخت و ساز	زیر ۲/۸ (زیر ۴۰۰)	۲/۸ تا ۳/۴ (۴۰۰ تا ۵۰۰)	۳/۴ تا ۴/۱ (۵۰۰ تا ۶۰۰)	۴/۱ تا ۴/۸ (۶۰۰ تا ۷۰۰)	بالای ۴/۸ (بالای ۷۰۰)
پیمانه‌های آزمایشی آزمایشگاهی	زیر ۱/۴ (زیر ۲۰۰)	۱/۴ تا ۱/۷ (۲۵۰ تا ۳۰۰)	۱/۷ تا ۲/۱ (۳۰۰ تا ۳۵۰)	۲/۱ تا ۲/۴ (۳۵۰ تا ۴۰۰)	بالای ۲/۴ (بالای ۳۵۰)
تغییر حدود پیمانہ					
نوع عملکرد	ضریب تغییرات برای استانداردهای کنترل مختلف، (درصد)				
	عالی	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف
کنترل میدانی آزمایش	زیر ۳/۰	۳/۰ تا ۴/۰	۴/۰ تا ۵/۰	۵/۰ تا ۶/۰	بالای ۶/۰
پیمانه‌های آزمایشی آزمایشگاهی	زیر ۲/۰	۲/۰ تا ۳/۰	۳/۰ تا ۴/۰	۴/۰ تا ۵/۰	بالای ۵/۰

جدول ۴.۴ استانداردهای کنترل بتن برای $f_c' \geq 35 \text{ MPa}$ (5000 psi)

تغییر کلی					
نوع عملکرد	ضریب تغییرات برای استانداردهای کنترل مختلف، (درصد)				
	عالی	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف
آزمایش عمومی ساخت و ساز	زیر ۷/۰	۷/۰ تا ۹/۰	۹/۰ تا ۱۱/۰	۱۱/۰ تا ۱۴/۰	بالای ۱۴/۰
پیمانه‌های آزمایشی آزمایشگاهی	زیر ۳/۵	۳/۵ تا ۴/۵	۴/۵ تا ۵/۰	۵/۰ تا ۷/۰	بالای ۷/۰
تغییر حدود پیمانہ					
نوع عملکرد	ضریب تغییرات برای استانداردهای کنترل مختلف، (درصد)				
	عالی	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف
آزمایش کنترل میدانی	زیر ۳/۰	۳/۰ تا ۴/۰	۴/۰ تا ۵/۰	۵/۰ تا ۶/۰	بالای ۶/۰
پیمانه‌های آزمایشی آزمایشگاهی	زیر ۲/۰	۲/۰ تا ۳/۰	۳/۰ تا ۴/۰	۴/۰ تا ۵/۰	بالای ۵/۰

خواه انحراف استاندارد، خواه ضریب تغییرات، بسته به اینکه کدام سنج، در سراسر دامنه‌ای از مقاومت‌های مورد توجه، ثابت‌تر است، سنج‌های مناسبی از پراکندگی برای استفاده در موقعیت معین می‌باشند. تجارب میدانی نشان می‌دهند که انحراف استاندارد، در سراسر یک دامنه محدودی از مقاومت‌ها به‌طور معقولانه‌ای ثابت باقی می‌ماند؛ با وجود این، مطالعات

متعددی نشان می‌دهند که ضریب تغییرات، در سراسر دامنه وسیعتری از مقاومت‌ها، بخصوص در مقاومت‌های بالاتر تا حدی ثابت‌تر است (Cook، ۱۹۸۹، ۱۹۸۲). مقایسه کردن در جهت ارزیابی از سطح کنترل بین مقاومت‌های فشاری و خمشی، به وسیله ضریب تغییرات آسان‌تر است. همچنین، ضریب تغییرات، یک پارامتر آماری بهتری برای ارزیابی‌های از حدود پیمانانه می‌باشد (Neville، ۱۹۵۹؛ ۱۹۷۰؛ Metcalf؛ ۱۹۵۳؛ Murdock؛ ۱۹۶۰؛ Emtroy؛ ۱۹۶۴؛ Misch و ASTM C 802). می‌توان از انحراف استاندارد یا ضریب تغییرات برای ارزیابی سطح کنترل مخلوط‌های بتنی با مقاومت متعارف استفاده نمود، اما برای مقاومت‌های فراتر از 35 MPa (5000 psi)، ضریب تغییرات ارجحیت دارد.

جدول ۳.۴ استانداردهای کنترل متناسب با بتن‌های دارای f'_c تا 35 MPa (5000 psi) را ارائه می‌دهد. جدول ۴.۴ استانداردهای کنترل بتن‌های دارای f'_c فراتر از 35 MPa (5000 psi) را ارائه می‌دهد. این استانداردهای کنترل بر مبنای بررسی و تحلیل داده‌های مقاومت فشاری، توسط کمیته‌های ۲۱۴ و ۳۶۳ (ارزیابی از آزمایش‌های مقاومت و بتن پر مقاومت) اتخاذ شده‌اند. آزمایش‌های مقاومت به وسیله استوانه‌های $150 \times 300 \text{ mm}$ ($6 \times 12 \text{ in}$) انجام شدند. به این ترتیب، این استانداردهای کنترل، برای نمونه‌هایی در این اندازه که در سن ۲۸ روزه آزمایش شده‌اند، قابل اجرا هستند. این استانداردها با تفاوت‌های جزئی ممکن است برای استوانه‌هایی با اندازه‌های دیگر، مانند استوانه‌های $100 \times 200 \text{ mm}$ ($4 \times 8 \text{ in}$)، همانگونه که در ASTM C31/C31M تصدیق شده است، قابل اجرا باشند.

ضریب تغییرات کلی و ضریب تغییرات حدود پیمانانه برای استوانه‌های $100 \times 200 \text{ mm}$ ($4 \times 8 \text{ in}$)، در مقایسه با استوانه‌های $150 \times 300 \text{ mm}$ ($6 \times 12 \text{ in}$) اندکی بالاتر تشخیص داده شده است (Detwiler و همکاران؛ ASTM C31/C31M). بنابراین، همانطور که ACI 318 الزام می‌دارد، در جهت کاهش تغییرات در نتایج آزمایش استوانه‌های $100 \times 200 \text{ mm}$ ($4 \times 8 \text{ in}$)، می‌بایست از مقاومت میانگین حداقل سه استوانه $100 \times 200 \text{ mm}$ ($4 \times 8 \text{ in}$) برای تعیین مقاومت فشاری استفاده شود.

به عنوان یک معیار از خطای حدود پیمانانه، برخی از مفسران بین‌المللی جفت تفاضل‌های متوسط شده تا 1 MPa (1 psi) (۱۴۵) را نماینگر کنترل «خوب» تشخیص می‌دهند و تفاضل‌هایی تا 2 MPa (290 psi) را به عنوان کنترل «قابل قبول» می‌پذیرند (۲۰۰۶ Day). چون جفت تفاضل‌ها بیانگر دامنه‌ای از آزمایش‌های دو استوانه‌ای هستند، انحرافات استاندارد در این سطوح را می‌توان با تقسیم جفت تفاضل به $1/128$ ، (از جدول ۱.۴)، برآورد نمود و به ترتیب به $0/88 \text{ MPa}$ (1 psi) (۱۲۸) و $1/77 \text{ MPa}$ (257 psi) رسید.

فصل پنجم

معیارها

۱.۵ کلیات

در جهت سنجش مقاومت برای پذیرش قراردادی از استوانه‌های بتنی استفاده می‌شود که تحت شرایط بسیار کنترل شده، نمونه برداری شده (ASTM C172/C172M)، ساخته شده و عمل آمده (ASTM C31/C31M) و آزمایش (ASTM C39/C39M) می‌شود. به‌طور کلی، مقاومت‌های این استوانه‌ها، نشانه‌های اولیه کیفیت بتن مصرفی در سازه هستند. مهندس مقاومت مورد نیاز، فراوانی آزمودن و تفرانس مجاز در مقاومت فشاری را مشخص می‌نماید (ACI 301).

هرگونه کمیتی می‌بایست با یک تفرانس بیان شود. حتی زمانی که کنترل خوبی صورت می‌گیرد، به دلیل تغییر تصادفی، ممکن است مقاومت‌های کمتری حاصل شود، از این رو، مشخص نمودن یک حداقل مقاومت مطلق، غیر عملی است.

صنعت بتن با استفاده از روش‌های احتمالاتی و تکنیک‌های کنترل کیفیت، روش‌شناسی‌هایی را توسعه داده است تا تعیین اندازه‌ای از تفرانسی آن را در مشخصات و آزمودن مقاومت بتن اعمال کند. فرضیه اساسی آن است که آزمایش‌های مقاومت بتن به صورت نرمال توزیع می‌شوند.

با پذیرش یک توزیع نرمال برای یک جمعیت از آزمایش‌های بتن، برای یک مقاومت متوسط داده شده، می‌توان درصدی از نتایج آزمایش‌ها که به زیر مقاومت مورد نیاز بتن f'_c و درصدی از آنها که بالای f'_c قرار می‌گیرند را انتظار داشت.

وقتی نمونه‌ها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، احتمال کمی وجود دارد که نتایج مقاومت کم (کمتر از حد مورد نیاز)، با بتن قرار گرفته در ناحیه بحرانی مطابقت داشته باشد. تبعات ناحیه موضعی شده از بتن با مقاومت کم در یک سازه به عوامل زیادی بستگی دارد، که عبارتند از:

- احتمال اضافه بار زود هنگام؛
 - موقعیت و اندازه ناحیه کم کیفیت در عضو سازه‌ای؛
 - درجه اعتماد بر مقاومت در طراحی؛
 - علت مقاومت کم؛
 - دلالت‌ها، اقتصادی و غیر اقتصادی، از دست رفتن خدمت‌پذیری یا شکست سازه.
- تعدادی از آزمایش‌ها به زیر f'_c قرار خواهند گرفت. ACI 318 و اکثر آیین‌نامه‌های ساختمانی و مشخصات دیگر، معیارهای پذیرش مبتنی بر آمار بتن را، برای مطابقت با معیار پذیرش f'_c ، برقرار می‌کنند (مشابه تفرانسی‌هایی برای مواد ساختمانی دیگر).

برای اقناع الزامات عملکرد-مقاومت مبتنی بر آمار، حداقل مقاومت میانگین مورد نیاز نسبت اختلاط بتن، باید بیش از مقاومت مشخصه آن باشد. f'_{cr} ، تابعی از تغییرپذیری نتایج آزمایش اندازه‌گیری شده به وسیله ضریب تغییرات یا انحراف استاندارد است و به نسبتی از آزمایش‌ها، f'_{cr} مجاز به قرار گیری زیر مقاومت مشخصه است.

۲.۵ داده‌های مورد استفاده برای مقرر کردن حداقل مقاومت میانگین لازم

برای مقرر کردن مقاومت میانگین لازم f'_{cr} ، نیاز است تا برآوردی از تغییرپذیری بتنی که برای ساخت و ساز عرضه شود، به عمل آید. برای برآورد انحراف استاندارد یا ضریب تغییرات از سابقه آزمایش مقاومت استفاده می‌شود و این سابقه باید بیانگر یک گروه از حداقل ۳۰ آزمایش باشد. به منظور برآورد از تغییرپذیری، داده‌های مورد استفاده می‌بایست بیانگر بتن تولید شده برای رسیدن یک مقاومت مشخصه نزدیک با آن مشخصه‌ای باشد که برای کار مطرح می‌شود، باشند و در ترکیبات و محصول، مشابه باشند.

الزام برای ۳۰ آزمایش مقاومت متوالی می‌تواند به وسیله یک سابقه آزمایش از ۳۰ پیمانانه از رده بتن یکسان، در محدوده 7 MPa (1000 psi) از f'_c مشخصه یا میانگین آماری از دو سابقه آزمایش با کلیت ۳۰ آزمایش یا بیشتر، رضایت بخش باشد. در مورد دوم، انحراف استاندارد ادغام شده را می‌توان با استفاده از معادله (۳-۴) محاسبه نمود.

وقتی تعداد نتایج آزمایشی که در دسترس است کمتر از ۳۰ آزمایش باشد، به یک رویکرد محافظه کارانه‌تری نیاز است. ACI 318، برای تخمین انحراف استاندارد، سوابق آزمایش کمتر از ۱۵ آزمایش را مجاز می‌دارد. با وجود این، مقدار انحراف استاندارد نمونه باید تا ۱۶ درصد افزایش یابد تا بتوان در انحراف استاندارد جمعیت برآورد شده، عدم قطعیت بیشتری برشمرد. در نتیجه به یک رویکرد محافظه کارانه نیاز است و بتن برای تولید مقاومت میانگین بالاتر از آنچه که نیاز خواهد بود، متناسب می‌شود؛ اگر نتایج آزمایش بیشتری در دسترس باشند و انحراف استاندارد به‌طور دقیق‌تری تعیین می‌شود. وقتی ۱۵ تا ۳۰ نتیجه آزمایش مقاومت وجود داشته باشند، انحراف استاندارد محاسبه شده باید با ضریب اصلاح حاصل شده از جدول (۱.۵) ضرب شود تا برآوردها برای برشمردن عدم قطعیت در انحراف استاندارد محاسبه شده، به اندازه کافی محافظه کارانه شوند. این روش‌شناسی از فصل ۵، ACI 318 اتخاذ می‌شود.

وقتی نتایج آزمایش مقاومت کمتر از ۱۵ نتیجه باشد، انحراف استاندارد محاسبه شده به اندازه کافی قابل اعتماد نیست. در این موارد، بتن با استفاده از جدول (۲.۵) متناسب می‌شود؛ که در آن می‌توان مقاومت‌های مورد نیاز بالاتری از آنهایی که از یک انحراف استاندارد مقرر محاسبه می‌شوند، انتظار داشت.

وقتی یک پروژه پیشرفت نمود و آزمایش‌های مقاومت بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد، تمامی آزمایش‌های مقاومت در دسترس می‌بایست در جهت حصول قابل اطمینان‌ترین برآورد انحراف استاندارد برای بتن در حال استفاده در آن پروژه، مورد تحلیل قرار گیرند. بنابراین، می‌توان مقدار f'_{cr} تجدید نظر شده را که به‌طور نوعی کمتر از مقدار اصلی آن است، محاسبه کرد و از آن استفاده نمود.

۳.۵ معیارهای الزامات مقاومت

چندین معیار وجود دارند که می‌توان از آنها در جهت اطمینان از مطابقت عملکرد بتن با الزامات خاص استفاده نمود. در ساده‌ترین شکل، به این ترتیب که با ملزم دانستن مقاومت میانگین لازم f'_{cr} در جهت برابری یا تجاوز از مقاومت مشخصه f'_c از طریق یک ضرب که برای نشان دادن درصدی از آزمایش‌های مجاز برای معیوب بودن انتخاب شده، از تغییر مقاومتی که در محلی از جدول (۳.۵) یافت می‌شود، صورت می‌پذیرد:

$$f'_{cr} = f'_c + zS \quad (\text{رجوع به معادله (۳b-۵)})$$

در بخش ۱.۳.۵، بحث مفصلی از معیار مورد نیاز برای بکارگیری کامل این جدول، از طریق مثال‌هایی با استفاده از معادلات آن، ارائه می‌شود.

وقتی مضرب اعمال شده به تغییر مقاومت، افزایش می‌یابد، احتمال آن کمتر می‌شود که آزمایش مقاومت انفرادی، از f'_c فراتر رود. این در شکل (۱.۵) نشان داده شده است که برای یک مقاومت مشخصه معین، وقتی ضریب تغییرات بالا می‌رود، مقاومت میانگین لازم بیش طراحی به عنوان متغیر، افزایش می‌یابد.

تمامی معادلات نیاز به یک ضریب قابلیت اعتماد مقدار Z دارند، این ضریب برای آن انتخاب می‌شوند که یک احتمال به اندازه کافی بالا فراهم شود تا f'_c برابر یا بزرگتر شود. برای بتن‌های دارای یک توزیع نرمال از نتایج آزمایش مقاومت، مقدار Z را می‌تواند از جدول (۴.۵) اخذ نمود. برای یک مجموعه معین از نتایج آزمایش مقاومت، فارغ از آنکه از معادله ضریب تغییرات یا از معادله انحراف استاندارد استفاده شود، مقدار محاسبه شده f'_{cr} یکسان خواهد بود.

جدول ۱.۵ ضرایب اصلاح برای انحراف استاندارد*

تعداد آزمایش‌ها	ضرایب اصلاح
کمتر از ۱۵	رجوع به جدول ۲.۵
۲۰	۱٫۱۶
۲۵	۱٫۰۸
۳۰	۱٫۰۳
بیش از ۳۰	۱٫۰۰

* جدول ۲.۱.۳.۵ از ACI 318

جدول ۲.۵ حداقل مقاومت میانگین لازم، بدون داده‌های تاریخی کافی*

مقاومت فشاری میانگین لازم	مقاومت فشاری مشخصه
$f'_{cr} = f'_c + 7 \text{ MPa}$ ($f'_{cr} = f'_c + 1000 \text{ psi}$)	وقتی $f'_c < 21 \text{ MPa}$ ($f'_c < 3000 \text{ psi}$)
$f'_{cr} = f'_c + 8 \text{ MPa}$ ($f'_{cr} = f'_c + 1200 \text{ psi}$)	وقتی $f'_c \geq 21 \text{ MPa}$ و $f'_c \leq 35 \text{ MPa}$ ($f'_c \leq 5000 \text{ psi}$ و $f'_c \geq 3000 \text{ psi}$)
$f'_{cr} = 1.10f'_c + 5 \text{ MPa}$ ($f'_{cr} = 1.10f'_c + 700 \text{ psi}$)	وقتی $f'_c > 35 \text{ MPa}$ (5000 psi)

* جدول ۲.۲.۳.۵ از ACI 318

جدول ۳.۵ معادلات تعیین حداقل مقاومت میانگین لازم.

	ضابطه ۱	ضابطه ۲	ضابطه ۳*	ضابطه ۴*
	حداکثر درصد از آزمایشات انفرادی $f'_c >$	حداکثر درصد دامنه حرکت از n آزمایشات متوالی $f'_c >$	حداکثر درصد از آزمایشات انفرادی $(f'_c - k) >$	حداکثر درصد از آزمایشات انفرادی $>$ ($k\%$ of f'_c)
فرمول ضریب تغییرات	$f'_{cr} = f'_c / (1 - zV)$ (۱a-۵)	$f'_{cr} = f'_c / (1 - zV / \sqrt{n})$ (۲a-۵)	$f'_{cr} = (f'_c - k) / (1 - zV)$ (۳a-۵)	$f'_{cr} = k f'_c / (1 - zV)$ (۴a-۵)
فرمول انحراف استاندارد	$f'_{cr} = f'_c + zS$ (۱b-۵)	$f'_{cr} = f'_c + (zS / \sqrt{n})$ (۲b-۵)	$f'_{cr} = (f'_c - k) + zS$ (۳b-۵)	$f'_{cr} = k f'_c + zS$ (۴b-۵)

* ضابطه ۳ برای $f'_c \leq 35 \text{ MPa} (5000 \text{ psi})$ است.* ضابطه ۴ برای $f'_c > 35 \text{ MPa} (5000 \text{ psi})$ است.


حداقل مقدار f'_{cr} را می‌توان با استفاده از جدول (۳.۵) و یا با بکارگیری معادلات (۱-۵) تا (۴-۵)، آنگونه که در خور معیارهای ذکر شده جدول (۳-۵) می‌باشد، محاسبه نمود.

وقتی مشخصات مستلزم تلفیقی از تعداد میانگینی از آزمایش‌ها است (مثل میانگین سه آزمایش‌های متوالی)، انحراف استاندارد یا ضریب تغییرات چنین میانگینی کمتر از آن مقداری خواهد بود که با استفاده از تمامی نتایج آزمایش انفرادی محاسبه می‌شود (بخش ۱.۲.۳.۵). انحراف استاندارد از یک میانگین محاسبه می‌شود که از طریق تقسیم انحراف استاندارد (بخش ۲.۲.۳.۵) از نتایج آزمایش انفرادی، بر مجذور تعداد آزمایش‌ها (n) در هر میانگین، حاصل می‌شود [به شکل معادله (۲-۵) در جدول (۳.۵)].

مقدار n ، به‌طور نوعی ۳ مشخص می‌شود. این مقدار نباید با تعداد نتایج آزمایش مقاومت مورد استفاده برای برآورد متوسط یا انحراف استاندارد از سابقه، اشتباه گرفته شود. جدول (۴.۵)، مقادیری از Z را برای درصدهای مختلف قرارگیری آزمایش‌ها در بین متوسط $\pm Z\sigma$ و احتمال اینکه یک آزمایش به زیر متوسط منهای $Z\sigma$ قرار بگیرد را ارائه می‌نماید. در بخش ۲.۳.۵ مثال‌هایی ارائه می‌شوند.

مقداری که به وسیله آن، f'_{cr} فراتر از f'_c می‌رود، به معیار پذیرش مشخص شده برای پروژه خاص، بستگی دارد. مثال‌های زیر نشان می‌دهند که چگونه ممکن است از معیارهای مختلف، در جهت تعیین f'_{cr} برای مشخصات یا اجزای مشخصات مختلف، استفاده شود. مثال‌های عددی، در هر دو واحد SI و اینچ-پوند در یک شکل موازی که به سختی تبدیل شده اند، ارائه می‌شوند؛ از این رو، آنها مقادیری را منعکس می‌کنند که به‌طور معمول و متداول در سیستم واحد مربوطه استفاده می‌شوند.

ACI 318 شامل تغییرات این معادلات می‌شود



شکل ۱.۵ منحنی‌های فراوانی نرمال برای ضرایب تغییرات ۱۰، ۱۵ و ۲۰٪.

جدول ۴.۵ احتمالات مرتبط با مقادیر z

درصد آزمایش‌ها در محدوده $\pm z\sigma$	احتمال قرارگیری به زیر $f'_c - z\sigma$	z
۴۰	۳۰٪ (۳ در ۱۰)	۰/۵۲
۵۰	۲۵٪ (۲/۵ در ۱۰)	۰/۶۷
۶۰	۲۰٪ (۲ در ۱۰)	۰/۸۴
۶۸,۲۷	۱۵/۹٪ (۱ در ۶/۳)	۱/۰۰
۷۰	۱۵٪ (۱/۵ در ۱۰)	۱/۰۴
۸۰*	۱۰٪* (۱ در ۱۰)	۱/۲۸*
۹۰	۵٪ (۱ در ۲۰)	۱/۶۵
۹۵	۲/۵٪ (۱ در ۴۰)	۱/۹۶
۹۵/۴۵	۲/۳٪ (۱ در ۴۴)	۲/۰۰
۹۸*	۱٪* (۱ در ۱۰۰)	۲/۳۳*
۹۹	۰/۵٪ (۱ در ۲۰۰)	۲/۵۸
۹۹/۷۳	۰/۱۳٪ (۱ در ۷۴)	۳/۰۰

* مقادیری که به‌طور معمول استفاده می‌شوند.

۱.۳.۵ ضابطه شماره ۱

مهندس ممکن است حداکثر درصدی از نتایج آزمایش مقاومت انفرادی و تصادفی مجاز به قرارگیری به زیر f'_c را تعیین نماید. این شکلی از مشخصات متعدد بین‌المللی است که در آن گرایش به استفاده از ضریب قابلیت اعتماد $1/65$ وجود دارد و تنها دلالتی بر پذیرش یک میزان شکست 5% می‌باشد. این ضابطه در ACI 318 آنچنان استفاده نمی‌شود، اما ممکن است در مواقعی از آن استفاده شود که متوسط مقاومت، یک بخش اصلی روش شناسی طراحی باشد، (مثلاً در برخی مشخصات روسازی‌ها). یک الزام نوعی اجازه نمی‌دهد بیشتر از 10% آزمایش‌های مقاومت به زیر f'_c قرار گیرد. به‌طور کلی در چنین شرایطی، مقاومت مشخصه از 21 تا 35 MPa (3000 تا 5000 psi) متغیر است.

۱.۱.۳.۵ روش ضریب تغییرات

فرض کنید داده‌های کافی برای اینکه یک ضریب تغییرات $10/5\%$ برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه 28 MPa (4000 psi) محاسبه شود، وجود داشته باشد. از جدول (۴.۵)، 10% از توزیع احتمال نرمال، بیش از $1/28$ انحراف استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۵-۱a) از جدول (۳.۵):

$$f'_{cr} = f'_c / (1 - zV)$$

$$f'_{cr} = 28 / (1 - 1,28 \times 0,105) = 32,3\text{ MPa}$$

$$[f'_{cr} = 4000 / (1 - 1,28 \times 0,105) = 4620\text{ psi}]$$

بنابراین، برای یک f'_c برابر با 28 MPa (4000 psi)، به‌طوریکه به‌صورت میانگین، بیش از 10% نتایج به زیر f'_c قرار نگیرد، مقاومت میانگین نسبت مخلوط بتن، بیش از $32/3\text{ MPa}$ (4620 psi) نیست.

۲.۱.۳.۵ روش انحراف استاندارد

فرض کنید داده‌های کافی برای اینکه یک انحراف استاندارد $3/58\text{ MPa}$ (519 psi)، برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه 28 MPa (4000 psi) محاسبه شود، وجود داشته باشد. مطابق جدول (۴.۵)، 10% از توزیع احتمال نرمال، بیش از $1/28$ انحرافات از استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۵-۱b) از جدول (۳.۵):

$$f'_{cr} = f'_c + zS$$

$$f'_{cr} = 28\text{ MPa} + 1,28 \times (3,58)\text{ MPa} = 32,6\text{ MPa}$$

$$[f'_{cr} = 4000 + 1,28 \times 519\text{ psi} = 4660\text{ psi}]$$

به منظور تولید یک مخلوط بتنی با f'_c 28 MPa (4000 psi)، که به‌طور میانگین، انتظار می‌رود 10% از نتایج آزمایش آن به زیر f'_c قرار گیرد، می‌بایست با یک مقاومت میانگین که کمتر از $32/6\text{ MPa}$ (4660 psi) نیست، متناسب شود.

۲.۳.۵ ضابطه شماره ۲

مهندس می تواند احتمال اینکه میانگین n آزمایش مقاومت متوالی، به زیر f'_c قرار گیرد را تعیین کند. به عنوان مثال ACI 318 (بخش ۳.۳.۶.۵) تصریح می کند که میانگین هر سه نتایج آزمایش مقاومت متوالی باید برابر یا بیش از f'_c باشد. f'_{cr} باید بگونه ای مقرر شود که شکست در رسیدن به مقدار f'_c ، بیش از ۱ در ۱۰۰ ($0/100$)، پیش بینی نشود.

۱.۲.۳.۵ روش ضریب تغییرات

فرض کنید داده های کافی برای اینکه یک ضریب تغییرات $10/5\%$ برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه $28 MPa$ ($4000 psi$) محاسبه شود، وجود داشته باشد. از جدول (۴.۵)، 1% از توزیع احتمال نرمال، بیش از $2/33$ انحرافات از استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۲a-۵) از جدول (۳.۵):

$$f'_{cr} = f'_c / [1 - (zV / \sqrt{n})]$$

$$f'_{cr} = 28 MPa / [1 - (2,33 \times 10,5 / 100 / \sqrt{3})] = 32,6 MPa$$

$$[f'_{cr} = 4000 psi / [1 - (2,33 \times 0,105 / \sqrt{3})] = 4660 psi]$$

بنابراین، برای یک مخلوط با f'_c $28 MPa$ ($4000 psi$)، به طوریکه به صورت میانگین، بیش از 1% از میانگین متحرک سه نتایج آزمایش مقاومت متوالی، به زیر f'_c قرار نگیرد، مقاومت میانگین نسبت مخلوط بتن، کمتر از $32/4 MPa$ ($4630 psi$) نیست.

۲.۲.۳.۵ روش انحراف استاندارد

فرض کنید داده های کافی برای اینکه یک انحراف استاندارد $3/58 MPa$ ($519 psi$)، برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه $28 MPa$ ($4000 psi$) محاسبه شود، وجود داشته باشد. از جدول (۴.۵)، 1% از توزیع احتمال نرمال، بیش از $2/33$ انحرافات از استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۲b-۵) از جدول (۳.۵):

$$f'_{cr} = f'_c + zS / \sqrt{n}$$

$$f'_{cr} = 28 MPa + [(2,33 \times 3,58 MPa) / \sqrt{3}] = 32,8 MPa$$

$$[f'_{cr} = 4000 psi + [(2,33 \times 519 psi) / \sqrt{3}] = 4700 psi]$$

بنابراین، برای یک f'_c $28 MPa$ ($4000 psi$)، به طوریکه به صورت میانگین بیش از 1% از میانگین متحرک سه نتایج آزمایش مقاومت متوالی، به زیر f'_c قرار نگیرد. مقاومت میانگین نسبت مخلوط بتن، کمتر از $32/4 MPa$ ($4630 psi$) نیست.

معادله (۲b-۵) از جدول (۳.۵)، در شکل متفاوتی از معادله (۱.۵) جدول ۱.۲.۳.۵ در ACI 318، ارائه می شود. مقدار $1/34$ در ACI 318، به دلیل اینکه n و Z از قبل مشخص می شود، معادل با $z\sqrt{n} = 2,33\sqrt{3} = 1/34$ است.

۳.۳.۵ ضابطه‌های شماره ۳ و ۴

مهندس ممکن است احتمال معینی که یک نتیجه آزمایش مقاومت انفرادی تصادفی، بیش از یک مقدار معین از f'_c کمتر نباشد را مشخص نماید. به عنوان مثال، ضابطه شماره ۳ در ACI 318 از طریق مقرر داشتن اینکه هیچ یک از نتایج آزمایش مقاومت انفرادی، بیش از $3/5 MPa$ ($500 psi$) به زیر f'_c قرار نگیرد، استفاده می‌شود. معیار یا ضابطه شماره ۴ که برای بتن با $f'_c > 35 MPa$ ($5000 psi$)، یک جایگزین مناسب است، این ضابطه، ایجاب می‌کند که هیچ نتیجه آزمایش انفرادی به زیر 90% مقاومت مشخصه قرار نگیرد. این دو معیار در مقاومت مشخصه $35 MPa$ ($5000 psi$) معادل هستند. در هر دو مورد، حداقل مقدار f'_{cr} بگونه‌ای بنا می‌شود که یک آزمایش تصادفی انفرادی نامنطبق، اغلب بیش از ۱ در ۱۰۰، پیش بینی نشود.

۳.۳.۵.۱ روش ضریب تغییرات، $f'_c \leq 35 MPa$ ($5000 psi$)

فرض کنید داده‌های کافی برای اینکه یک ضریب تغییرات $10/5\%$ برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه $28 MPa$ ($4000 psi$) محاسبه شود، وجود داشته باشد. از جدول (۴.۵)، 1% از توزیع احتمال نرمال، بیش از $2/33$ انحرافات از استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۳a-۵) از جدول (۳.۵) و تنظیم k برابر با $3/5 MPa$ ($500 psi$)، خواهیم داشت:

$$f'_{cr} = (f'_c - k) / (1 - zV)$$

$$f'_{cr} = (28 MPa - 3.5 MPa) / [1 - (2/33 \times 10/5/100)] = 32.4 MPa$$

$$[f'_{cr} = (4000 psi - 500 psi) / [1 - (2/33 \times 0.105)] = 4630 psi]$$

بنابراین، برای یک f'_c $28 MPa$ ($4000 psi$)، به‌طوریکه به‌صورت میانگین بیش از 1% از نتایج آزمایش مقاومت انفرادی، بیش از $3/5 MPa$ ($500 psi$) به زیر f'_c قرار نگیرد، مقاومت میانگین نسبت مخلوط بتن کمتر از $32.4 MPa$ ($4630 psi$) نیست.

۳.۳.۵.۲ روش انحراف استاندارد، $f'_c \leq 35 MPa$ ($5000 psi$)

فرض کنید داده‌های کافی برای اینکه انحراف استاندارد $3/58 MPa$ ($519 psi$) برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه $28 MPa$ ($4000 psi$) محاسبه شود، وجود داشته باشد. از جدول (۴.۵)، 1% از توزیع احتمال نرمال، بیش از $2/33$ انحرافات از استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۳b-۵) از جدول (۳.۵) و با تنظیم k برابر با $3/5 MPa$ ($500 psi$)، خواهیم داشت:

$$f'_{cr} = (f'_c - k) + zS$$

$$f'_{cr} = (28 MPa - 3.5 MPa) + (2/33 \times 3.58 MPa) = 32.8 MPa$$

$$[f'_{cr} = (4000 psi - 500 psi) + (2/33 \times 519 psi) = 4710 psi]$$

بنابراین، برای یک مقاومت فشاری مشخصه 28 MPa (4000 psi)، به طوریکه به صورت میانگین بیش از ۱٪ نتایج آزمایش مقاومت انفرادی، بیش از $3/5 \text{ MPa}$ (500 psi) به زیر f'_c قرار نگیرد، مقاومت میانگین نسبت مخلوط بتنی، کمتر از $32/8 \text{ MPa}$ (4710 psi) نیست.

$$35 f'_c > \text{Mpa } (5000 \text{ psi}), \text{ روش ضریب تغییرات، } 3.3.3.5$$

فرض کنید داده‌های کافی برای اینکه ضریب تغییرات ۸٪ برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه 62 MPa (9000 psi) محاسبه شود، وجود داشته باشد، از جدول (۴.۵)، ۱٪ از توزیع احتمال نرمال، بیش از ۲/۳۳ انحرافات از استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۴a-۵) از جدول (۳.۵) و با تنظیم k برابر با ۰/۹۰، خواهیم داشت:

$$f'_{cr} = 0.90 \times f'_c / (1 - zV)$$

$$f'_{cr} = (0.90 \times 62 \text{ MPa}) / [1 - (2.33 \times 8.2/100)] = 69 \text{ MPa}$$

$$[f'_{cr} = (0.90 \times 9000 \text{ psi}) / [1 - (2.33 \times 0.082)] = 10010 \text{ psi}]$$

بنابراین برای یک f'_c 62 MPa (9000 psi)، به طوریکه به صورت میانگین، بیش از ۱٪ نتایج آزمایش مقاومت انفرادی به زیر ۹۰٪ مقاومت مشخصه قرار نگیرد، مقاومت میانگین نسبت مخلوط بتن، کمتر از 69 MPa (10010 psi) نیست.

$$4.3.3.5 \text{ روش انحراف استاندارد، } 35 f'_c > \text{Mpa } (5000 \text{ psi})$$

فرض کنید انحراف استاندارد $5/61 \text{ MPa}$ (814 psi) برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه 62 MPa (9000 psi) محاسبه شده باشد. از جدول (۴.۵)، ۱٪ از توزیع احتمال نرمال، بیش از ۲/۳۳ انحرافات از استاندارد به زیر متوسط است. با استفاده از معادله (۴b-۵) از جدول (۳.۵) و با تنظیم k برابر با ۰/۹۰، خواهیم داشت:

$$f'_{cr} = 0.90 \times f'_c + zS$$

$$f'_{cr} = (0.90 \times 62 \text{ MPa}) + (2.33 \times 5.61 \text{ MPa}) = 68.9 \text{ MPa}$$

$$[f'_{cr} = (0.90 \times 9000 \text{ psi}) + (2.33 \times 814 \text{ psi}) = 10000 \text{ psi}]$$

بنابراین، برای یک مقاومت مشخصه 62 MPa (9000 psi)، به طوریکه به صورت میانگین، بیشتر از ۱٪ نتایج آزمایش مقاومت انفرادی به زیر ۹۰٪ مقاومت مشخصه قرار نگیرد، مقاومت میانگین نسبت مخلوط بتن، کمتر از 68.9 MPa (10000 psi) نیست.

۴.۳.۵ معیار چندگانه

در بسیاری از نمونه‌ها، معیار چندگانه مشخص می‌شود. ACI 318 ایجاب می‌کند که مقاومت‌های بتن مطابق با هر دو معیارهای آزمایش انفرادی و میانگین متحرک از سه معیار آزمایش، باشد. از آنجایی که هر دو معیار تأثیرگذار هستند، f'_{cr} لازم باید برابر یا بیشتر از تمامی الزامات باشد؛ بدین معنی که f'_{cr} می‌بایست بالاترین مقاومت محاسبه شده با استفاده از تمامی معیارهای مربوطه باشد. به عنوان مثال، فرض کنید داده‌های کافی برای اینکه یک ضریب تغییرات ۸٪ برای یک مخلوط بتنی با مقاومت مشخصه 60 MPa

(8700 psi)، محاسبه شود، وجود داشته باشد. برای این مخلوط بتنی، مقاومت میانگین لازم می‌بایست هر دوی این معیارها را اقلان نماید:

۱. ضابطه مقاومت انفرادی (۴.۳.۳.۵):

$$f'_{cr} = 0,90 \times f'_c / (1 - 2,33V) = 66,8 \text{ MPa (9690 psi)}$$

۲. ضابطه میانگین متحرک از سه آزمایش مقاومت (۲.۲.۳.۵):

$$f'_{cr} = f'_c / (1 - 2,33V / \sqrt{3}) = 67,4 \text{ MPa (9780 psi)}$$

ضابطه میانگین متحرک، معیار تعیین‌کننده است، چون آن بزرگ‌ترین f'_{cr} را تولید می‌کند، به این معنا که $67,4 \text{ MPa} > 66,8 \text{ MPa}$ ($9780 \text{ psi} > 9690 \text{ psi}$) است و f'_{cr} می‌بایست مقاومت بزرگتر محاسبه شده از دو معیار باشد.

فصل ششم

ارزیابی از داده‌ها

۱.۶ کلیات

در بسیاری از موقعیت‌ها، ارزیابی از داده‌های مقاومت یک امر ضروری است. به‌طور معمول سه برنامه مورد نیاز است، که عبارتند از:

۱. ارزیابی برای مقاصد مرسولات اختلاط؛

۲. ارزیابی از سطح کنترل؛

۳. ارزیابی در جهت تعیین انطباق با مشخصات.

این ارزیابی‌ها، در جهت تشخیص انحرافات از مقادیر هدف مطلوب و هر کجا که ممکن است با کمک فرمول‌بندی، یک پاسخ مناسب فراهم شود، حائز اهمیت هستند. در همه موارد، میزان سودمندی ارزیابی، تابعی از میزان داده‌های آزمایش و دقت آماری از تحلیل است. برنامه‌ها برای کنترل کیفیت و انطباقات روزمره، به‌طور قابل توجهی با یکدیگر همپوشانی دارند. بسیاری از تکنیک‌ها یا ابزارهای ارزیابی که در یک برنامه استفاده می‌شوند، برای مصارف دیگر نیز مناسب هستند.

در فصل ۵، تکنیک‌های مناسب برای ارزیابی از مرسوله اختلاط، مرور شد، در این فصل، تکنیک‌هایی برای برنامه‌های کنترل کیفیت و انطباقات روزمره مورد بحث قرار می‌گیرند. همچنین، در رابطه با معیارها و ملاک‌های مردود سازی نتایج مشکوک، تعیین فراوانی آزمودن و راهنمون‌هایی برای شیوه‌های آزمایش دیگر نیز بحث می‌شود.

هنگامی که در اغلب موارد، یک احتمال ۱٪ وجود دارد که یک آزمایش، بیش از $3/5 MPa$ ($500 psi$)، از f'_c کمتر باشد و یک احتمال ۱٪ وجود داشته باشد که میانگین متحرک سه آزمایش متوالی از f'_c کمتر شود، تعیین درست-نمایی از نتایج مختلف، سودمند است. ممکن است با استفاده از معادله (۶-۱)، حداکثر احتمالی که حداقل یک پیشامد در n آزمایش‌های مستقل رخ خواهد داد را برآورد نمود (Leming, ۱۹۹۹).

$$Pr\{n \text{ آزمایش} \mid \text{حداقل } 1 \text{ پیشامد}\} = 1 - (1 - p)^n$$

که در آن، p احتمال وقوع یک پیشامد منفرد است.

به هنگام ارزیابی از آزمایش‌های بتن، p احتمال پیشامد منفرد عدم انطباق با معیار مقاومت در ACI 318 است. به دلیل اینکه p شامل هر دو موارد محتمل: بیش از $3/5 MPa$ ($500 psi$) کمتر از مقاومت مشخصه و میانگین متحرک سه آزمایش متوالی کمتر از مقاومت مشخصه است، p بین ۱۰٪ و ۲۰٪ قرار می‌گیرد. بدون جزییات بیشتر، برای اقناع معیار مقاومت ACI 318، احتمال شکست یک آزمایش منفرد را برابر با ۱/۵٪ در نظر بگیرید. جدول (۱.۶)، احتمالاتی از حداقل وقوع یک رخداد از یک نتیجه نامنطبق داده شده از تعداد مختلف n آزمایش‌های مستقل را ارائه می‌کند، هنگامی که احتمال پیشامد منفرد p با ۱/۵٪ (یک آزمایش معیار مقاومت ACI 318 برآورده نمی‌کند) و ۱۰٪ (یک آزمایش که به زیر f'_c قرار می‌گیرد) برابر است.

احتمال عدم انطباق حتی برای پروژه‌های نسبتاً کوچک، ناچیز و کم اهمیت نیست. به عنوان مثال، تقریباً ۱۰٪ احتمال دارد که حداقل یک آزمایش نامنطبق به مقدار $3/5 MPa$ ($500 psi$) به زیر f'_c قرار گیرد و بیش از ۵۰٪ احتمال دارد که حداقل یک آزمایش، برای پروژه‌ای با تنها هفت آزمایش، به زیر f'_c قرار گیرد. احتمال زیادی وجود دارد که چنین رویدادی در اکثر پروژه‌ها رخ دهد و در اکثر پروژه‌های بزرگ، حتی اگر تغییر، منحصراً بخاطر اثرات تصادفی باشد و حداقل مقاومت میانگین با استفاده از روش‌های آماری معتبر تعیین شده باشد، تقریباً قطعیت دارد. برای پروژه‌های بزرگتر بخاطر تأثیرات عوامل مداخله‌گر، احتمال‌ها مقداری کاهش می‌یابد؛ با وجود این احتمالات کماکان محسوس هستند (۱۹۹۹، Leming).

۲.۶ تعداد آزمایش‌ها

برای یک پروژه خاص، آزمایش‌ها باید به تعداد کافی صورت پذیرد تا اطمینان از نمایندگی و نیابت دقیق بتن حاصل شود؛ ACI 318 یک آزمایش مقاومت را به عنوان میانگین مقاومت دو یا چند نمونه با سن یکسان که به وسیله یک نمونه اخذ شده از یک پیمانۀ منفرد بتن، ساخته می‌شود، تعریف می‌نماید. فراوانی آزمایش را می‌توان بر اساس زمان سپری شده یا حجم ریخته شده مقرر نمود. مهندس باید تعداد آزمایش‌های لازم را بر اساس شرایط کاری پایه‌ریزی کند.

پروژه‌ای که در آن یک مهندس بر تمامی عملیات بتن نظارت داشته باشد، فرصتی عالی برای کنترل و برآورد دقیق از متوسط و انحراف استاندارد با کمترین آزمایش را فراهم می‌سازد. زمانی که عملیات بطور ملایم پیش می‌رود، بسته به حجم بتن تولید شده، گرفتن آزمایش‌های هر روزه یا شیفیتی می‌تواند برای دستیابی به داده‌هایی که بیانگر تغییراتی از بتن تحویلی هستند، کافی باشد. مهندس می‌تواند تعداد آزمایش‌های لازم را از طریق مشخصات پروژه که سطح کنترلی از تولیدکننده، آزمایشگاه و پیمانکار را مقرر می‌نماید، کاهش دهد. برای اجتناب از انحراف، تمامی نمونه‌برداری‌ها برای پذیرش آزمایش، باید به وسیله انتخاب تصادفی پیمانته‌های بتن صورت گیرند.

جدول ۱.۶ احتمال حداقل یک رویداد در n آزمایش برای انتخاب احتمالات پیشامد منفرد

n	احتمال وقوع پیشامد منفرد = ۱٫۵٪	احتمال وقوع پیشامد منفرد = ۱۰٪
۱	۱٫۵٪	۱۰٫۰٪
۵	۷٫۳٪	۴۱٫۰٪
۷	۱۰٫۱٪	۵۴٫۳٪
۱۰	۱۴٫۱٪	۶۵٫۱٪
۲۰	۲۶٫۱٪	۸۷٫۸٪
۵۰	۵۳٫۰٪	۹۹٫۵٪
۱۰۰	۷۷٫۹٪	تقریباً ۱۰۰٪

ACI 318 برای ساخت و سازهای روزمره ساختمانی، در هر روز حداقل یک آزمایش را الزام می‌دارد. می‌بایست یک آزمایش برای هر 115 m^3 (150 yd^3) بتن ریخته شده یا یک آزمایش برای هر 460 m^2 (5000 ft^2) از مساحت سطح دال‌ها و دیوارها انجام شود؛ اما ACI 318 به مهندس این امکان را می‌دهد تا از آزمایش بر روی مقادیر کمتر از 40 m^3 (50 yd^3) چشم‌پوشی کند. فراوانی آزمایش باید متناسب با هر معیار باشد و آن را برآورده سازد. به‌طور کلی، این فراوانی‌های آزمایشات منجر به آزمودن بتن در یکی از ۱۰ تا ۲۰ کامیون خروجی می‌شود. آزمایش با فراوانی بیشتر از این، می‌تواند روند ساخت و ساز را کند نماید.

آزمودن هر یک از بارهای بتن تحویل داده شده برای مقاومت بالقوه، به ندرت لازم می‌شود. برای اعضای که عملکرد سازه‌ای آنها به مقاومت فشاری حساس است، ممکن است یک بار آزمایش از هر 80 m^3 (100 yd^3) بتن، مناسب باشد. یک بار آزمایش برای هر 40 m^3 (50 yd^3) بتن، فقط برای مهمترین کاربری‌ها مناسب خواهد بود. آزمایش‌های پر تکرار، فقط باید بنا به دلایل قانع کننده، مانند کاربری‌های ویژه یا عضو مهم مشخص شوند.

هر ردهٔ مختلف از بتن که در طی هر روز، ریخته می‌شود، به وسیلهٔ حداقل یک آزمایش بررسی شود. در یک پروژه معین، حداقل باید ۵ آزمایش برای هر ردهٔ بتن صورت پذیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از الزامات آزمون روزمره، به ACI 301، ACI 318 و ASTM C94/C94M مراجعه کنید.

۳.۶ عدم پذیرش نمونه‌های مشکوک

مردود سازی دلخواهانه نتایج آزمایش مقاومت که بسیار خارج از محدوده ظاهر می‌شود، توصیه نمی‌شود، چونکه توزیع نرمال چنین نتایجی را پیش‌بینی می‌کند. صرف نظر کردن بی ملاحظه از نتایج آزمایش، می‌تواند به‌طور جدی توزیع مقاومت را دچار انحراف کند و تحلیل نتایج را غیر قابل اعتماد کند. گاهی، مقاومت یک استوانه که متعلق به یک گروه ساخته شده از یک نمونه می‌باشد، چنان از دیگر مقاومت‌ها منحرف می‌شود که بسیار بعید است. اگر در حین ساخت، عمل‌آوری یا آزمایش از یک نمونه، تغییرات سوال بر انگیزی مشاهده شود، بر اساس آن می‌بایست آزمونهٔ استوانه‌ای منفرد مردود شود.

ASTM E178 ضوابطی را در جهت مردود سازی نتیجه آزمایش یک آزمونه در یک مجموعه از آزمونه‌ها، ارائه می‌دهد. به‌طور کلی، می‌توان از نتیجهٔ یک آزمونهٔ منفرد در مجموعه‌ای از سه آزمونه و یا بیشتر، صرف نظر نمود، اگر انحراف آن از یک متوسط آزمایش، تا سه برابر انحراف استاندارد حدود پیمانانه که پیش‌تر مقرر گردید است (فصل ۴)، بیشتر باشد. اگر انحراف آن، بیش از دو برابر انحراف استاندارد حدود پیمانانه است، نتیجه می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد. متوسط یا میانگین آزمایش، باید از آزمونه‌های باقی مانده محاسبه شود. یک آزمایش، به معنی میانگین تمامی آزمونه‌هایی از یک نمونه منفرد مورد آزمایش در سن یکسان است که نباید رد شوند، مگر اینکه احتمال معیوب بودن آزمونه‌ها وجود داشته باشد. این آزمایش، بهترین برآورد ممکن را برای مقاومت نمونه، نشان می‌دهد.

۴.۶ دیگر الزامات آزمایش

به‌طور معمول، پتانسیل مقاومت فشاری و تغییرپذیری بتن بر مبنای نتایج آزمایش و با استفاده از استوانه‌هایی هستند که مطابق با ASTM C31/C31M نمونه‌برداری، قالب‌گیری و تا سن مشخصه شدهٔ آزمایش (معمولاً ۲۸ روز)، به‌طور استاندارد عمل‌آوری شده‌اند. قطر استوانهٔ آزمایش باید حداقل سه برابر حداکثر اندازهٔ اسمی سنگدانه‌های مخلوط باشد. آزمونه‌های بتنی که تحت شرایط غیراستاندارد ساخته یا عمل‌آوری شده‌اند، ممکن است اطلاعات دیگری فراهم سازند، اما آنها باید به‌صورت جداگانه تحلیل شده و گزارش شوند. نمونه‌هایی که تحت شرایط استاندارد تولید، عمل‌آوری و یا آزمایش نشده‌اند، ممکن است به‌طور دقیق مقاومت بالقوه بتن را نشان ندهند. در گزارشات مربوط به آزمایش مقاومت می‌بایست مغایرت‌ها و انحرافات از شرایط استاندارد آزمون، ذکر شوند.

آزمایش مقاومت بتن در سنین ثانویه، مانند سنین ۵۶، ۹۱ یا ۱۸۲ روزه، ممکن است بیشتر از مقاومت ۲۸ روزه مناسب باشد، به خصوص در مواردی که از یک پوزولان، سیمان کم حرارت یا سیمان با کسب مقاومت اندک استفاده می‌شود. برخی از اجزای سازه‌ای یا سازه‌ها، تا زمانی که بتن بیشتر از ۲۸ روز بالغ نشود و تا زمانی که بتوان مزیت کسب مقاومت را اخذ نمود، بارگذاری نخواهند شد.

اگر طراحی بر مبنای مقاومت‌های سن ثانویه باشد، ممکن است ارتباط دادن آن به مقاومت ۲۸ روزه لازم باشد، چون همیشه استفاده از آزمون‌هایی با سن ثانویه برای پذیرش بتن عملی نیست. این ارتباط باید قبل از شروع ساخت و ساز و از طریق آزمایش‌های میدانی یا آزمایشگاهی برقرار شود. بچینگ پلانت‌های بتن برای مراجعه بعدی توانسته اند این ارتباط را از قبل برقرار نمایند؛ حتی اگر ممکن است با بتن سن-ثانویه، مستقیماً درگیر نباشد، گاهی می‌بایست آن را بررسی کرد و سرانجام برای بتن فعلی مورد مصرف، تطبیق نمود.

بسیاری اوقات در مراحل اولیه یک کار، به منظور برآورد از مقاومت بتن در حال تولید، دسترسی به نتایج قبل از ۲۸ روز مقاومت، ضروری می‌شود. استوانه‌های بتن باید از نمونه یکسان ساخته شده و در سن ۷ روز و در برخی موارد حتی در سن ۳ روز، آزمایش شوند. آزمایش در سنین اولیه با استفاده از شیوه‌های آزمایش تسریع یافته، مانند آنچه که در ASTM C 684 مقرر گردیده است را نیز می‌توان اتخاذ نمود. مقاومت سن ۲۸ روزه را می‌توان بر اساس ارتباطی که از پیش برای مخلوط مخصوصی مقرر شده است، با استفاده از روش تشریح شده در ASTM C918/C918M برآورد نمود. این آزمایش‌های اولیه، تنها نشانه‌ای از یک عملکرد قابل قبول را ارائه می‌دهند. آزمایش‌های مورد استفاده که برای مقاصد پذیرش در سن ۲۸ روز انجام می‌پذیرند، معمولاً استاندارد قراردادی هستند. استفاده از آزمون‌های میدانی یا کارگاهی عمل آمده (ASTM C 31)، گاهی اوقات در کاربری‌هایی مانند ساخت و ساز سریع یا پس کشیدگی، برای حصول اطمینان از آن که عضو به مقاومت درج‌ای قابل قبولی دست یافته است، بخصوص در سنین اولیه، توصیه شده و یا الزام می‌شود؛ به‌طوری‌که بتوان عضو را با امنیت کامل در اسرع وقت بارگذاری یا اعمال تنش نمود. آزمایش‌های آزمون‌های کارگاهی عمل آمده را می‌توان برای تعیین زمان حذف قالب، بخصوص در آب و هوای سرد و به هنگامی که مقاومت از طریق بخار دهی یا لوله و بلوک بتن برقرار می‌شود، استفاده نمود. همچنین استوانه‌های میدانی عمل آمده به عنوان روشی برای ارزیابی از مقبولیت کار عمل‌آوری پیمانکار، محسوب می‌شوند. استوانه‌های استاندارد عمل آمده که تحت شرایط کاملاً کنترل شده در ظرف ۲ روز ریخته می‌شوند و آزمایش‌های آن برای مقاصد پذیرش انجام می‌پذیرند را نباید با استوانه‌های میدانی عمل آمده اشتباه گرفت.

۵.۶ نمودارهای کنترل کیفیت

بسیاری از صنایع تولیدی برای کاهش تغییرپذیری، افزایش بازدهی تولید و تشخیص گرایشاتی که به همان اندازه در ابتدای کار قابل اجرا هستند، از نمودارهای کنترل کیفیت استفاده می‌کنند. در ASTM MNL 7A، روش‌های خوبی برای تنظیم نمودارهایی شبیه به آنچه که ارائه می‌شود، طرح گردیده است.

بر اساس الگوی نتایج قبلی و محدودیت‌های مقرر شده از ASTM MNL 7A، گرایش‌هایی آشکار تر می‌شوند. داده‌های نزولی خارج از محدوده‌های مقرر شده، حاکی از چیزی اند که بر کنترل فرایند اثر کرده اند و اغلب برای تحت کنترل در آوردن آنها، کنش یا مداخله با متغیرهای فرآیند موجود، لازم است. این کنش‌ها یا مقادیر محدود مداخله فرایند، به‌طور کلی از طریق روش‌هایی مثل آنهایی که برای این راهنما استفاده شده، مقرر می‌شوند؛ کنش را می‌بایست بر اساس مشخصات پیمان یا مقادیر دیگر اخذ نمود. خیلی از اوقات، محدوده‌های کنش یا مداخله با معیار پذیرش مشخص شده برای یک پروژه خاص، برابر هستند.

شکل (۱.۶) سه نمودار ساده‌شده را که به‌طور خاص برای کنترل بتن تهیه شده است، نشان می‌دهد. این نمودارها با یکدیگر ترکیب می‌شوند و یک شکل را تشکیل می‌دهند، به‌طوری‌که می‌توان آنها را به‌طور همزمان بررسی نمود. ممکن است که این نمودارها، تمامی ویژگی‌های نمودارهای رسمی کنترل را در بر نداشته باشند، اما آنها می‌توانند برای مهندس بتن، معمار، پیمانکار و تهیه‌کننده مفید باشند. این نوع از نمودارهای کنترلی، قویاً برای بتنی که در دوره قابل توجهی به‌طور مستمر تولید می‌شود، توصیه می‌شوند.

۱.۵.۶ نمودار مقاومت ساده


نمودار (الف) در شکل (۱.۶)، نتایج حاصله از تمامی آزمایش‌های انفرادی را نشان می‌دهد که در توالی مبتنی بر تاریخ ریخت شدن، رسم شده است و همین‌طور تغییر بین یک جفت استوانه‌های ساخته شده از نمونه بتنی یکسان را نشان می‌دهد. مقاومت میانگین لازم در شکل (۱.۶)، با استفاده از معادله (۵-۱b) تعیین شده است؛ هرچند این مقدار می‌توانست از طریق معادله (۵-۱a) یا جدول (۲.۵) نیز به‌دست آید. اغلب این نمودار شامل مقاومت مشخصه نیز هست. این نمودار به‌دلیل نشان دادن تمامی داده‌های در دسترس مفید است، اما در شناسایی گرایش‌ها و انتقالات در داده‌ها، محدود است.

۲.۵.۶ مقاومت میانگین متحرک

نمودار (ب) در شکل (۱.۶)، میانگین متحرک آزمایش‌های متوالی را نشان می‌دهد. این نوع از نمودار، اغتشاش و پراکنش را در نمودار آزمایش انفرادی کاهش می‌دهد. عملکرد گرایش‌ها به راحتی شناسایی می‌شوند و توانایی اثراتی همچون تغییرات فصلی و تغییرات در مواد، به‌گونه مؤثر تری نشان داده می‌شوند. هنگامی که میانگین متحرک از سه آزمایش رسم می‌شود، این نمودار، اغلب شامل مقاومت مشخصه می‌باشد.

آزمایش‌های بیشتر مورد استفاده برای محاسبه میانگین، نمودار را برای شناسایی گرایش‌های قوی تر می‌کند. با به موقع بودن، یک داد و ستد واضح وجود دارد؛ با این حال، یک گرایش هرچه زودتر باید شناسایی شود، به‌طوری‌که بتوان کنش‌های تصحیحی مناسب را انجام داد. چون میانگین متحرک سه آزمایش متوالی، یکی از معیارهای انطباق ACI 318 است، خیلی از اوقات این پارامتر بر روی یک نمودار کنترل جستجو می‌شود. به دلیل اینکه پیگیری و جستجوی میانگین متحرک سه آزمایش، ممکن است به اندازه کافی قدرت تحلیلی را فراهم نکند، در غالب اوقات، از میانگین متحرک پنج آزمایش مقاومت متوالی استفاده می‌شود. تعداد آزمایش‌های میانگین شده، به تناسب هر کاری می‌تواند برای این نمودار کنترل و محدودیت مداخله مناسب، تغییر کند.

به منظور پیگیری میانگین متحرک از ۱۰ یا ۱۵ آزمایش، می‌توان یک تهیه‌کننده بتن با تعداد زیادی از آزمایش را برای یک مخلوط خاص انتخاب نمود و مقدار مورد نظر را می‌توان بر اساس f'_{cr} ، مقرر کرد. با توجه به اینکه به مقدار داده‌های زیادی نیاز است، هر یک از گرایش‌های شناسایی شده با این رویکرد، قوی خواهد شد و انتقالات در مقاومت متوسط را می‌توان به راحتی تشخیص داد. همچنین می‌توان در اسناد و مدارک مرسوله اختلاط از میانگین‌های ۱۰ و ۱۵ آزمایش استفاده کرد.



۳.۵.۶ تغییر پذیری آزمایش

۱.۳.۵.۶ هدف

نمودار (ب) در شکل (۱.۶)، میانگین متحرک از دامنه‌ای با حداکثر تفاضل بین استوانه‌های هم منبع را نشان می‌دهد که متشکل از یک آزمایش مقاومت منفرد می‌باشد و از آن برای نظارت بر تکرار پذیری آزمایش استفاده می‌شود. آزمایشگاه مسئول دقت و صحت آزمودن است؛ اگر آزمایش‌ها، تغییرات بیشتری را نشان دهند یا سطوح مقاومت میانگین کمتر از چیزی باشد که واقعاً باید باشد، ممکن است پیمانکار جریمه شود. از آنجایی که دامنه مقاومت بین آزمونه‌های هم منبع از نمونه یکسان، به عهده آزمایشگاه است، آزمایشگاه ممکن است نمودار کنترل را به عنوان دامنه‌هایی از بررسی یکنواختی عملکرد خود، حفظ کند. این تغییرات، تفاضل‌های روزانه آزمایش، عمل‌آوری، کلاهک‌گذاری و شیوه‌های آزمودن را ظاهر نمی‌کند.

به‌طور نوعی، دامنه میانگین از ۱۰ آزمایش متوالی پیشین، رسم می‌شود (مجموعه‌ای از استوانه‌های هم منبع که در بخش ۱.۳.۴ بحث شد). محدوده‌های مداخله برای این نمودار کنترل، بر اساس میانگین مقاومت و سطح دلخواه کنترل پایه ریزی می‌شود.

۲.۳.۵.۶ محاسبه تغییرات قابل قبول آزمایش

همانطور که در فصل ۴ بحث شد، محاسبه دامنه قابل قبول بین استوانه‌های هم منبع از یک آزمایش، به تعداد آزمونه‌ها در یک گروه و تغییر حدود پیمانانه وابسته است. مراحل زیر می‌تواند محدوده‌های مداخله را برای نمودار کنترل دامنه میانگین متحرک، بر قرار کند.

همانطور که در معادله (۲-۶) نشان داده شده است، مقدار مورد انتظار دامنه میانگین \bar{R}_m را می‌توان از طریق فرمول بندی مجدد معادله (۵-۴) و معادله (۶-۴)، تعیین نمود:

$$\bar{R}_m = f'_{cr} V_1 d_2 \quad (2-6)$$

برای کنترل خوب نمونه‌های میدانی ریخته شده، ضریب تغییرات حدود پیمانانه V_1 نباید بیشتر از ۵٪ باشد (جدول ۳.۴). بنابراین، برای گروهی از دو استوانه هم منبع، برآوردی از دامنه میانگین متناظر، چنین خواهد بود:

$$\bar{R}_m = (0.05 \times 1,128) f'_{cr} = 0.05640 f'_{cr} \quad (3a-6)$$

یا برای گروهی از سه استوانه هم منبع:

$$\bar{R}_m = (0.05 \times 1,693) f'_{cr} = 0.08465 f'_{cr} \quad (3b-6)$$

به دلیل غیر قابل قبول بودن عدم قطعیت‌های آماری زیاد که با استفاده از نمونه‌های کوچک، وارد می‌شود، این محدوده‌های مداخله تنها بعد از دامنه میانگین حاصله از مقاومت‌های استوانه هم منبعی که به وسیله حد اقل ۱۰ آزمایش مقاومت محاسبه شده باشد، موثر اند.

۴.۵.۶ خلاصه

برای مؤثر بودن، نمودارهای کنترل باید در طول هر پروژه حفظ شوند. حداقل آزمایشگاه باید یک نمودار کنترل برای دامنه میانگین حفظ نماید. ممکن است نمودارهای دیگر کنترل به عنوان یک امر الزامی به مهندس یا معمار تسلیم شوند. از آنجایی که در پروژه‌های متعدد می‌تواند از یک مخلوط منفرد (طرح اختلاط) استفاده شود، تهیه‌کنندگان بتن می‌توانند دامنه میانگین متحرک را بر مبنای آن مخلوط پیگیری کنند. بسیاری از تهیه‌کنندگان در هر پروژه، این پیگیری را برای دست آوردن داده‌هایی در جهت استفاده شخصی خودشان انجام می‌دهند.

استانداردها و گزارش‌های ارجاع شده

استانداردها و گزارشاتی که در زیر عنوان شده‌اند، آخرین ویرایش در زمانی است که این سند تهیه شده است. چون این اسناد مکرراً اصلاح می‌شوند، به خواننده توصیه می‌شود در صورت تمایل به مراجعه به آخرین نسخه، با گروه حامی تماس برقرار کند.

ACI

ACI 301

مشخصات بتن سازه‌ای

ACI 318

آیین نامه الزامات ساختمانی برای بتن سازه‌ای و تفسیر

ASTM

ASTM MNL 7A

راهنمای ارائه تحلیل نمودار کنترل و داده‌ها، ویرایش هفتم

ASTM C31/C31M

روش ساخت و عمل‌آوری آزمونه‌های آزمایش بتنی در کارگاه

ASTM C39/C39M

روش آزمایش برای مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی استوانه‌ای

ASTM C94/C94M

مشخصات مخلوط بتن آماده

ASTM C172/C172M

روش نمونه‌برداری از مخلوط بتن تازه

ASTM C684

روش آزمایش برای ساخت، عمل‌آوری تسریع شده و آزمایش تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌های آزمایشی بتنی

ASTM C802	شیوه اداره و اجرای یک برنامه آزمایش بین آزمایشگاهی برای تعیین دقت روش‌های آزمایش مواد ساختمانی
ASTM C918/C918M	روش آزمایش برای ارزیابی از مقاومت فشاری در سن اولیه و طرح‌ریزی برای مقاومت در سن ثانویه
ASTM D3665	روش استاندارد برای نمونه برداری تصادفی از مواد ساختمانی
ASTM E178	روش استاندارد برای پرداختن به مشاهدات خارج از محدوده

منابع ذکر شده

1. Anderson, F. D., 1985, "Statistical Controls for High-Strength Concrete," *High-Strength Concrete*, SP-87, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 71-82.
2. Box, G. E. P.; Hunter, W. G.; and Hunter, J. S., 2005, *Statistics for Experimenters*, Wiley & Sons, New York, 653 pp.
3. Cook, J. E., 1982, "Research and Application of High-Strength Concrete Using Class C Fly Ash," *Concrete International*, V. 4, No. 7, July, pp. 72-80.
4. Cook, J. E., 1989, "10,000 psi Concrete," *Concrete International*, V. 11, No. 10, Oct., pp. 67-75.
5. Day, K. W., 2006, *Concrete Mix Design, Quality Control and Specification*, third edition, E&FN Spon, 391 pp.
6. Detwiler, R. J.; Swor, T. E.; and Thomas, W., 2006, "Acceptance Testing Using 4 x 8 in. Cylinders," *Concrete International*, V. 28, No. 1, Jan., pp. 81-86.
7. Dewar, J. D., 1995, "Developments in CUSUM Control Systems for Concrete Strength," *Proceedings of the 11th ERMCO Congress*, Istanbul, Dec.
8. Erntrøy, H. C., 1960, "The Variation of Works Test Cubes," *Research Report No. 10*, Cement and Concrete Association, London, UK, 28 pp.
9. Kosmatka, S. H.; Kerkhoff, B.; and Panarese, W. C., 2002, "Design and Control of Concrete Mixtures," EB001, fourteenth edition, Portland Cement Association, Skokie, IL, 372 pp.
10. Leming, M. L., 1999, "Probabilities of Low-Strength Events in Concrete," *ACI Structural Journal*, V. 96, No. 3, May-June, pp. 369-376.
11. Mehta P. K., and Monteiro, P. J. M., 2006, *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials*, third edition, Prentice-Hall, 659 pp.
12. Metcalf, J. B., 1970, "The Specification of Concrete Strength, Part II, The Distribution of Strength of Concrete for Structures in Current Practice," *RRL Report No. LR 300*, Road Research Laboratory, Crawthorne, Berkshire, pp. 22.
13. Murdock, C. J., 1953, "The Control of Concrete Quality," *Proceedings*, Institution of Civil Engineers (London), V. 2, Part 1, July, pp. 426-453.
14. Natrella, M. G., 1963, "Experimental Statistics" *Handbook No. 91* (reprinted 1966 with corrections), U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards (now National Institute of Standards and Technology [NIST]), Gaithersburg, MD.
15. Neville, A. M., 1959, "The Relation Between Standard Deviation and Mean Strength of Concrete Test Cubes," *Magazine of Concrete Research* (London), V. 11, No. 32, July, pp. 75-84.